

# Farba do linii boiskowych Aqua-Seal®2K-PU.

- 1. Opis produktu:** Farba Aqua Seal 2 K-PU jest produktem wodnym, dwukomponentowym, na bazie poliuretanów przeznaczonym malowania linii boiskowych.
- 2. Paleta barw:** Dostępne są następujące odcienie (wg skali RAL):
- |   |   |
|---|---|
| Biały RAL 9010 – tenis 4 puszki         | Pomarańczowy RAL 2004 – piłka ręczna 6 puszek |
| Czarny RAL 9005 – koszykówka 4 puszki   | Żółty RAL 1007 – piłka ręczna 6 puszek        |
| Niebieski RAL 5010 – siatkówka 2 puszki | Czerwony RAL 3000 – piłka ręczna 6 puszek     |
| Zielony RAL 6010 – badminton 2 puszki   |   |
- Zużycie w oparciu o standardowe linie boiskowe.
- 3. Zastosowanie.** Farba Aqua Seal 2K-PU należy rozcieńczyć w stosunku 10:1 z utwardzaczem 2K-PU. Farba jest zdatna do użycia przez najbliższe 2 godziny. Przygotować tylko potrzebną ilość.
- Sposób użycia:
- a) malowanie linii boiskowych**
- |                   |   |
|-------------------|---|
| gruntowanie       | Aqua Seal Uni Primer  |
| 1 warstwa lakieru | pozostawić na noc do wyschnięcia, bez matowienia Aqua Seal 2 K-PU mat lub półmat nakładać wałkiem |
| Linie boiskowe    | pozostawić na noc do wyschnięcia, następnie zmatować Farba Aqua Seal                              |
| 2 warstwa lakieru | Pozostawić na noc do wyschnięcia, następnie zmatować Ostrożnie aby nie zeszlifować farby!         |
- Przy malowaniu linii boiskowych należy przykleić specjalną taśmę, która ma zapobiegać ewentualnemu „rozlewaniu” farby. W zasadzie wystarczy nałożyć 1 grubą warstwę farby, aby uzyskać pożądany efekt.
- Uwaga: Taśmę zaraz po przyschnięciu ostrożnie usunąć, aby nie pozostały żadne ślady.
- b) lazurowanie powierzchni.**
- Metodą tą możemy wedle życzenia barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności od intensywności barwy, jaką chcemy uzyskać dodajemy od 1% do 10% farby. Następnie należy dokładnie wymieszać farbę z lakierem 2K-PU. Następnie nakładać wałkiem od 2- warstw, w zależności od pożądanego nasycenia barwy. W każdym przypadku należy wykonać szlif międzywarstwowy.
- Po każdorazowym lazurowaniu pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.). Im mniejsza zawartość %farby tym więcej warstw należy nałożyć, aby uzyskać jednolitą barwę. Zaleca się, aby pokrywające się miejsca po nanoszeniu wałkiem (w ramach tej samej warstwy) przy każdej następnej warstwie przesuwac.
- c) Całkowite krycie farbą powierzchni**
- Do całkowitego barwienia powierzchni należy zastosować lakier 2 K-PU z 30-40% dodatkiem farby.
- Następnie należy dwa składniki dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem od 1-2 warstw. Po nałożeniu każdej warstwy przeprowadzić szlif międzywarstwowy. Każda z warstw winna być pozostawiona do wyschnięcia na 24 godz. Uwaga: Nie szlifować barwionych powierzchni. Jako ostatnią warstwę nakładać lakier 2K-PU (bez dodatku farby!). Zaleca się także, aby miejsca kolorowe dodatkowo pokryć lakierem wraz z 2% dodatkiem farby, co dodatkowo zintensyfikuje kolor.
- Uwaga: W każdym wypadku należy przeprowadzić próbne barwienie oraz zapoznać się z zaleceniami producenta. W przypadku pokrywania zabarwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do niepożądanego zabarwienia lakieru.
- Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną Aqua Seal 2K-PU.**

- 4. Zużycie:** Puszka na ok. 6-8 mq lub 80-100 mb linii boiskowych według zużycia w pkt. 2
- 5. Składowanie i transport** Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, przez okres min. 6 m-cy.
- 6. Schnięcie:** W temp. 23C i 50% relatywnej wilgotności powietrza:  
Pyłosuchość po ok. 1-2 godz.  
Nakładanie następnej warstwy po 24 godz.

## Informacja techniczna

### Lakierowanie hal sportowych.

1. Podkład Aqua Seal Uni Primer nakładany wałkiem.  
Zużycie ok. 130 ml/mq  
  
Pozostawić na noc do wyschnięcia, nie matować.
2. I warstwa Aqua Seal 2K-PU mat lub półmat nakładany wałkiem.  
Zużycie ok. 120 ml/mq  
  
Pozostawić na noc do wyschnięcia, zmatować.
3. Malowanie linii boiskowych (dostępne kolory patrz pkt 2 informacji technicznej).  
  
Pozostawić na noc do wyschnięcia, zmatować. Nie szlifować!
4. II warstwa lakieru nakładana wałkiem  
Aqua Seal 2-PU mat lub półmat  
Zużycie ok. 120 ml/mq  
  
W przypadku powierzchni silnie obciążonych lub na życzenie klienta można nałożyć jeszcze jedną warstwę lakieru. W takim wypadku należy:  
  
Pozostawić na noc do wyschnięcia, zmatować.
5. III warstwa lakieru 2K-PU nakładana wałkiem  
Zużycie 120 ml/mq

### Ogólne zalecenia:

Proszę zwrócić uwagę, że podłogi pływające podlegają szczególnym właściwościom, które należy uwzględnić.

Z tego też względu ważnym jest, żeby jednego dnia nakładać nie więcej niż jedna warstwę lakieru wodnego.

24 godzinny czas schnięcia przy odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia powinien zagwarantować odpowiednią wilgotność drewna.

W/w zalecenia dotyczące lakierowania pozwolą uniknąć uszkodzenia parkietu w wyniku jego pęcznienia.

Dlatego też ważnym jest, aby zapoznać się z zaleceniami zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych produktów.