

## Farba KH Berger do linii boiskowych

**1. Opis produktu:** Farba Berger jest jednoskładnikową farbą na bazie szybkoschnących żywic syntetycznych do malowania linii boiskowych i barwienia lakieru na hale sportowe (nie stosować z systemami poliuretanowymi).

**2. Dostępne kolory i zalecane ilości na linie w standardowej hali sportowej.**

biały	RAL 9010	tenis	: 4 puszki
czarny	RAL 9005	koszykówka	: 4 puszki
niebieski	RAL 5010	siatkówka	: 2 puszki
zielony	RAL 6010	badminton	: 2 puszki
pomarańcz	RAL 2004	piłka ręczna	: 6 puszek
żółta	RAL 1007	piłka ręczna	: 6 puszek
czerwona	RAL 3000	piłka ręczna	: 6 puszek

**3. Zastosowanie:** Farbę Berger można nakładać wałkiem lub pędzlem. Do rozcieńczenia lub czyszczenia narzędzi zaleca się użycie L91 Cleaner / KH-Verdünnung. Na bazie 3 warstwowego systemu LT-Export Extra sprawdziły się następujące metody pracy:

<b>a) linie boiskowe</b>	1 x LT Export-Extra	lub	2 x LT Export-Extra
	lekkie matowienie		lekkie matowienie
	linie boiskowe		linie boiskowe
	2 x LT Export-Extra		1 x LT Export-Extra

Do ograniczenia linii boiskowych stosować odpowiednią taśmę klejącą, dokładnie przymocowaną do podłoża, aby zapobiec podciekaniu lakieru.

Z reguły jedno obfite nałożenie farby wałkiem lub pędzlem wystarcza do uzyskania kryjącej linii.

**Uwaga:** Taśmę klejącą usuwać **niezwłocznie po przyschnięciu** lakieru, aby uzyskać linię o prostym brzegu.

**b) lazurowanie powierzchni:**

tą techniką można według życzenia barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności od wymaganej intensywności dodawany jest do LT-Export Extra 1% do max. 10% farby Berger. Po dokładnym wymieszaniu można nakładać lakier w następujący sposób: LT Export-Extra wymieszany z farbą nakładać 2-3 razy, w zależności od intensywności koloru, jaki chce się uzyskać, z lekkim matowaniem przed ostatnią warstwą. Matowanie jest niezbędne zawsze, kiedy czas schnięcia między warstwami jest dłuższy niż 15-18 godz. Zasadniczo im mniejszy procentowy dodatek farby i większa ilość warstw barwionego lakieru, tym bardziej jednolity efekt barwienia.

**c) pełny kolor:** uzyskuje się przez dodanie 30 – 40% farby Bergera do lakieru LT Export-Extra.

Dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy. Jeżeli czas schnięcia między warstwami jest dłuższy niż 15 18 godz., należy zmatować powierzchnię.

**Ważne:** Nie przetrzeć zabarwionych powierzchni. Na ostatnią warstwę użyć bezbarwnego lakieru. Można dodać 2% farby do lakieru przy ostatniej warstwie, aby stłumić kolor własny lakieru LT Export-Extra.

**Uwaga:** Przy pokrywaniu barwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do lekkiej zmiany zabarwienia lakieru (np. przy białym, czerwonym...). Zawsze należy wcześniej przeprowadzić próbę w docelowym systemie lakierowania i uzyskać akceptację inwestora.

**4. Schnięcie:**

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza:

Podeschnięcie:	po 1-2 godz.
Pyłosuchość:	po 4-6 godz.
Następna warstwa lakieru	po 8-15 godz.

**5. Zużycie:**

6-8 m<sup>2</sup> z puszki ok. 80-100 metrów bieżących linii z puszki

**6. Składowanie:**

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.

**7. Szczególnie:  
wskazówki**

Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia pracy należy przechowywać w zamkniętym pojemniku. Olej/ wosk połączone z pyłem drzewnym, szmaty m.in. nasączone wodą przechowywać w zamykanym kubie, unikać powstania pożaru – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny.