

Przykładowe zalecenia systemów lakierowania w zależności od obciążenia parkietu

Lakier / olej	Stopnie obciążenia		
	normalny	średni	silny

Systemy na bazie wody

Aqua-Seal@2K-PU	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	3 x wałek = 360-400 ml/m ²
Aqua-Seal@GreenStar	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	3 x wałek = 360-400 ml/m ²
Aqua-Seal@CeramicStar	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	3 x wałek = 360-400 ml/m ²
Aqua-Seal@EcoGold	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	4 x wałek min. 360-400 ml/m ²
Aqua-Seal@EcoSilver	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	3 x wałek = 360 ml/m ²	-
Aqua-Seal@SmartHome	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	3 x wałek = 360 ml/m ²	-
Aqua-Seal@Monotop	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	2 x szpachla + 2 x wałek = 300 ml/m ²	3 - 4 x wałek min. 360-400 ml/m ²

Systemy konwencjonalne

LT-Export@Extra zgodnie z DIN 18032	2 - 3 x wałek = 240-300 ml/m ²	3 x wałek = 300 ml/m ²	(4 x wałek = 400 ml/m ²)
UNO®	2 x szpachla + 2 x wałek = 240 ml/m ²	3 x wałek = 360 ml/m ²	3 - 4 x wałek min. 360-400 ml/m ²

Systemy olejowe

Classic@BaseOil	2 x szpachla = 60 - 70 ml/m ²	2 x szpachla = 60 - 70 ml/m ²	2 - 3 x szpachla = 60 - 80 ml/m ²
Classic@100ProOil	2 x szpachla = 50 - 60 ml/m ²	2 x szpachla = 50 - 60 ml/m ²	2 - 3 x szpachla = 50 - 70 ml/m ²
Classic@HardOil	2 x szpachla lub 2 x wałek = 60 ml/m ²	2 x szpachla lub 2 x wałek = 60 ml/m ²	2 x szpachla lub 2 x wałek = 60 ml/m ²

Wszystkie systemy olejowe przy średnim i silnym obciążeniu wymagają intensywnej pielęgnacji podczas użytkowania!

Normalny - umiarkowany stopień obciążenia, np. pokoje mieszkalne, sypialnie.

Średni - silnie obciążona podłoga, np. pomieszczenia szkolne, przedszkola.

Silny - szczególnie silnie obciążona podłoga, np. restauracje, pomieszczenia odwiedzane przez dużą liczbę osób