

Tabela kombinacji stosowania gruntów i lakierów

NAD \ POD																			
	2K-PU _(gl, hm, m, rm, nw)	GreenStar _(hm, m)	CeramicStar _(hm, m)	EcoGold _(gl, hm, m)	EcoSilver _(hm, m, um)	Uno _(hm)	LT Export Extra _(gl, hm)	FlexPrimer	ExoBloc	SpachtelGel	UQP	FK Gelb	Thix Primer	HardOil	BaseOil	SmartTop 2K _(hm)	SmartHome _(hm, m)	SmartPrimer	BasicPrimer
2K-PU _(gl, hm, m, rm, nw)	T	T	T	T	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GreenStar _(hm, m)	T	T	T	T	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CeramicStar _(hm, m)	T	-	T	T	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoGold _(gl, hm, m)	T	T	T	T	T	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoSilver _(hm, m, um)	T	T	T	T	T	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uno _(hm)	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	T	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-
LT Export Extra _(gl, hm)	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	-	-	T	-	-	-	-	-	M	T	-	-	-	-	-
FlexPrimer	T	T	T	T	T	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-
ExoBloc	T	T	T	T	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-
SpachtelGel	M	M	M	M	M	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	M	M	-	-
UQP	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	T	-	-
FK Gelb	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-
Thix Primer	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	T	M	-	-	-	-	-
HardOil	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	-	-	T	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-
BaseOil	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	-	-	T	-	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-
SmartTop 2K _(hm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	T	-	-	-
SmartHome _(hm, m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	T	T	-	-
SmartPrimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	-
BasicPrimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T ²⁾	T ²⁾	-	T

Uwagi:

- 1) silne i bardzo staranne matowienie międzywarstwowe
- 2) średnie obciążenia, do mieszkań i domów, UQP musi bardzo dobrze wyschnąć
- 3) olej musi całkowicie wyschnąć z dodatkiem Classic Plus
- 4) bardzo dobre matowanie, schnięcie 3 dni, rozpuszczalniki muszą odparować

T dozwolona kombinacja
M żele międzywarstwowo
- niedozwolona kombinacja

gl polysk
hm półmat
m mat
um ultramat
rm royalmat
nw naturalwhite