

Aqua-Seal®GreenStar

Opis produktu	Aqua-Seal®GreenStar jest dwuskładnikowym lakierem wodnym klasy premium na bazie poliuretanu o wybitnej odporności na ścieranie oraz uniwersalnym zastosowaniu. Produkt ten nie wymaga żadnych oznaczeń, piktogramów oznaczających niebezpieczeństwo ani zdań ostrzegawczych H i P. Nie zawiera izocyjanatu, azyrydyny, a podczas reakcji nie wydziela żadnego CO ₂ . Oferuje natomiast bardzo długi czas pracy – przynajmniej 12 godz. Ze względu na swoje specjalne właściwości oraz elastyczność nadaje się do lakierowania surowego korka i osiąga najlepsze wartości podczas testów chemicznych. Aqua-Seal GreenStar został sprawdzony zgodnie z wymogami normy DIN 51130 (BGR 181) i spełnia wymagania klasy R9 dotyczące śliskości. Giscode W3/DD+; abZ-Nr. Z-157-10-47
Stopień połysku	mat, półmat
Szczególne wskazówki:	Żeby zmniejszyć ryzyko sklepania bocznego jako grunt można stosować lakier podkładowy Aqua-Seal ExoBlock, Aqua-Seal FlexPrimer, UniQuick Primer oraz Classic BaseOil (z Classic Plus)
Stosowanie	AQUA-SEAL®GreenStar na krótko przed użyciem dobrze wymieszać, dodając utwardzacz w stosunku 10:1. Odczekać 10 min. Tak przygotowany lakier należy użyć w ciągu 12 godzin (czas pracy). Nakładać wałkiem lub pędzlem w 2 - 3 warstwach. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!
Szczególne zalecenia	W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach warstwy AQUA-SEAL należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany).
Schnięcie	Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok. 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. W normalnych warunkach lakier można obciążać po 48 godz. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
Zużycie	W zależności od podłoża i sposobu pracy: 1 warstwa nanoszona szpachlą ok. 30 ml/m ² lub ok. 35 m ² /l 1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100 ml/m ² lub ok. 10 m ² /l (100-120)
Składowanie	CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.
Fabrycznie lakierowany parkiet	AQUA-SEAL®GreenStar na wielu gotowych parkietach wykazuje dobrą przyczepność. Jednak nie ma reguły i za każdym razem należy przeprowadzić próbę. Przed próbą należy zmyć gruntownie parkiet środkiem L94 Cleaner Wachsentrferner, a następnie przemyć czystą wodą. Po wyschnięciu zmatować siatką 120.
Odkośniki	<ul style="list-style-type: none">- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.