

Aqua-Seal® SmartPrimer

Opis produktu

Aqua-Seal SmartPrimer jest wodnym gruntem akrylowym redukującym sklejanie boczne. SmartPrimer cechuje średnie wybarwienie i neutralny kolor. Można go stosować na wszystkich gruntnie wyszlifowanych podłogach drewnianych. Na drewno egzotyczne zalecamy stosowanie gruntu BasicPrimer.
Giscode W2+

Stopień połysku

Nie dotyczy

Wskazówki

Aqua-Seal SmartPrimer nie jest lakierem nawierzchniowym.

Stosowanie

- Aqua-Seal SmartPrimer należy nakładać jednokrotnie, równomiernie i obficie na zafugowane i wyszlifowane surowe drewno. Przy zbyt cienkim nałożeniu istnieje niebezpieczeństwo niejednolitego koloru, nawet po nałożeniu kolejnych warstw lakieru.
- Jako grunt Aqua-Seal SmartPrimer ze względu na niebezpieczeństwo przeszlifowania nie powinien być matowany.
- Należy przestrzegać zaleceń normy DIN 18356. Nie stosować poniżej 15°C podłoża.
- Czyszczenie narzędzi wodą.

Schnięcie

Po gruncie Aqua-Seal SmartPrimer można ostrożnie chodzić po wyschnięciu wody po ok. 3-4 godzinach, kolejne warstwy lakieru nawierzchniowego na następny dzień (w warunkach normalnych 20°C, 50% wilgotności względnej powietrza). Przy złym wietrzeniu, niskiej temperaturze, podwyższonej wilgotności względnej powietrza lub grubszej warstwie czas schnięcia może się wydłużyć.

Ze względu na drewno zaleca się kładzenie 1 warstwy lakieru nawierzchniowego z wałka dziennie, aby drewno mogło przyjąć wodę oddać.

Dalsze lakierowanie odpowiednimi lakierami wodnymi z rodziny Aqua-Seal.

Zużycie

Wałkiem 100 - 120 ml/m² (10 - 8 m²/l) w zależności od podłoża i sposobu pracy.

Składowanie/**Transport**

W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy.

Chronić przed mrozem.

**Parkiet gotowy/
lakierowany**

Aqua-Seal SmartPrimer nie nadaje się pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie lakierami UV.

Oдноśniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.