

## BasicPrimer®

<b>Opis produktu</b>	BasicPrimer jest jednoskładnikowym szybko schnącym gruntem alkoholowym do nakładania pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do wszystkich gatunków europejskich oraz większości gatunków egzotycznych. BasicPrimer zachowuje naturalny odcień drewna. Giscode G2
<b>Stosowanie</b>	Standardowo BasicPrimer nakładać obficie jedną warstwę wałkiem lub pędzlem. Na silnie chłonnym drewnie np. buku trzeba nakładać BasicPrimer wałkiem dwa razy obficie.  Należy zwracać uwagę na szczególnie równomierne nałożenie, aby uniknąć jasnych i ciemnych przebarwień.
<b>Schnięcie</b>	Ok. 60 min na warstwę w normalnych warunkach 23°C/50% wilgotności powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Lakierowanie może nastąpić po całkowitym wyschnięciu zgodnie z Tabelą kombinacji stosowania gruntów i lakierów. W przeciwnym razie mogą wystąpić przebarwienia. Optymalne jest schnięcie przez noc jednak trzeba pamiętać, żeby BasicPrimer polakierować najpóźniej do 24 godz. od położenia.
<b>Zużycie</b>	W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy: 1 warstwa wałkiem/pędzlem: ok. 110 - 120 ml/m <sup>2</sup> względnie 8 - 9 m <sup>2</sup> /l Przy silnie chłonnym podłożach możliwe jest wyraźnie zwiększone zużycie.
<b>Składowanie/ Transport</b>	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.
<b>Ograniczenia zastosowania:</b>	Nie zaleca się stosowania na bardzo intensywnie użytkowane powierzchnie na konstrukcjach elastycznych (np. podłogi sportowe).
<b>Odnośniki</b>	-Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. -Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg. -Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.