

# Farba Aqua-Seal®2K-PU

## do linii boiskowych

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke · Klebstoffe · Bauchemie

<b>Opis produktu</b>	wodna, dwuskładnikowa farba na bazie poliuretanów, przeznaczona do malowania linii boiskowych w halach sportowych, jak również do zabarwiania lakieru Aqua-Seal 2K-PU Sport. Giscode W2/DD+		
<b>Paleta barw</b>	biały ok. RAL 9010 – tenis 3 puszki czarny ok. RAL 9005 – koszykówka 3 puszki niebieski ok. RAL 5010 – siatkówka 1 puszka zielony ok. RAL 6010 – badminton 1 puszka Zużycie w oparciu o standardowe linie boiskowe.	pomarańczowy ok. RAL 2004 – piłka ręczna 4 puszki żółty ok. RAL 1007 – piłka ręczna 4 puszki czerwony ok. RAL 3000 – piłka ręczna 4 puszki	
<b>Zastosowanie</b>	Farbę Aqua-Seal 2K-PU należy wymieszać w stosunku 10:1 z utwardzaczem 2K-PU. Nałożyć pędzlem lub wałkiem ciągu 2 godzin. Przygotować tylko potrzebną ilość!		
	<b>Sposób użycia:</b>		
<b>Malowanie linii boiskowych</b>	Gruntowanie wałkiem 1 warstwa lakieru wałkiem Linie boiskowe  2 warstwa lakieru wałkiem	<b>Aqua-Seal FlexPrimer</b> – schnięcie przez noc, bez matowania <b>Aqua-Seal 2K-PU Sport</b> – schnięcie przez noc, matowanie <b>Farba Aqua-Seal 2K-PU</b> – schnięcie przez noc, matowanie Nie przeszlifować farby!  <b>Aqua Seal 2K-PU Sport</b>	
	Przy malowaniu linii boiskowych należy przykleić specjalną taśmę, która ma zapobiegać ewentualnemu „rozlewaniu się” farby. W zasadzie wystarczy nałożyć 1 grubą warstwę farby, aby uzyskać pożądany efekt. <b>Uwaga:</b> Taśmę <b>zaraz po przyschnięciu</b> ostrożnie usunąć, aby uzyskać ostry obrys linii.		
<b>Lazurowanie powierzchni</b>	Można barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności o intensywności barwy, jaką chcemy uzyskać dodajemy od 1% do 10% farby. Dokładnie wymieszać farbę z lakierem Aqua-Seal 2K-PU Sport. Nakładać wałkiem 2- 3 warstwy, w zależności od pożądanego nasycenia barwy. Po każdej warstwie pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.) i wykonać matowanie. Im mniejszy dodatek farby i im więcej warstw, tym bardziej jednolita wygląd. Zaleca się, aby nachodzące na siebie miejsca przy nanoszeniu wałkiem (w ramach tej samej warstwy) przy każdej następnej warstwie przesuwać.		
<b>Całkowite krycie farbą powierzchni</b>	Lakier 2K-PU Sport z 30-40% dodatkiem farby dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem 1-2 warstwy. Po każdej warstwie pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.) i wykonać matowanie.		
<b>Specjalne wskazówki</b>	<b>Ważne:</b> Matując nie przeszlifować się przez barwioną powierzchnię. Jako ostatnią warstwę nałożyć bezbarwny Aqua-Seal 2K-PU Sport.  <b>Uwaga:</b> W każdym wypadku należy przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać akceptację zleceńodawcy po położeniu wszystkich warstw z bezbarwnym 2K-PU włącznie. <b>Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną Aqua-Seal 2K-PU Sport.</b>		
<b>Schnięcie:</b>	W temp. 23°C i 50% relatywnej wilgotności powietrza: Pyłosuchość - po ok. 1-2 godz. Nakładanie następnej warstwy - po 24 godz.		
<b>Zużycie</b>	Puszka na ok. 9-12 m <sup>2</sup> lub ok. 120-150 mb linii boiskowych według zużycia w pkt. 2		
<b>Składowanie/Transport</b>	W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, przez przynajmniej 12 m-cy.		

**Odnosiniki**

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Karta charakterystyki
- Informacje techniczne produktów

**Ogólne zalecenia:**

W halach sportowych podłogi elastyczne funkcjonują w szczególnych warunkach, które należy uwzględnić. Z tego też względu ważnym jest, żeby jednego dnia nakładać nie więcej niż jedną warstwę lakieru wodnego. 24-godzinny czas schnięcia przy odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia powinien zagwarantować odpowiednią wilgotność drewna.

Ten sposób pracy pozwoli uniknąć uszkodzenia parkietu w wyniku jego pęcznienia!

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.