

# Olej Exterior WOCA

- Do gruntownego zabezpieczenia i pielęgnacji drewna na zewnątrz.



Preparing today for tomorrow



- Na bazie wody
- Doskonale zabezpieczenie i ochrona UV
- Odporny na pleśń i grzyby
- Do wszelkiego drewna na zewnątrz pomieszczeń
  
- Szybko schnie
- Nadaje się do wszystkich gatunków drewna

## Info o produkcie

Pojemnik: 0,75 l i 2,5 l

Wydajność: 12-15 m<sup>2</sup>/l

Dostępny w 10 kolorach



## Zastosowanie

Do gruntowania i pielęgnacji nowych lub obrobionych powierzchni z drewna, np. tarasów, mebli ogrodowych, drewnianych fasad, itp.

## Wynik

Olej Exterior chroni drewno od wewnątrz. Zabezpiecza powierzchnię przed grzybami i pleśnią.

## Nanoszenie

Olej nanosić pędzlem. Jeśli drewno nie zostało dostatecznie nasycone za pierwszym razem, olejowanie powtórzyć. Nadmiar oleju zebrać szmatą bawełnianą. Powierzchnię można wypolerować wkładką polerską lub polerką jednotarczową.

## Obróbka dodatkowa

Olejem Exterior w razie potrzeby.

## Pielęgnacja i zmywanie

Zmywanie zmywaczem Exterior Cleaner

Pielęgnacja olejem Exterior



# Tak pracujesz prawidłowo....

- Olej Exterior WOCA : do gruntownego olejowania lub pielęgnacji drewna na zewnątrz pomieszczeń.



## Narzędzia

Pędzel.

Narzędzia czyścić wodą.

## Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem mogą ulec samozapaleniu. Szmaty nasączyć wodą i pozostawić rozłożone na wolnym powietrzu do wyschnięcia lub przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, po czym zutylizować.

**Olej Exterior stosuje do gruntownego olejowania lub pielęgnacji wszelkiego drewna na zewnątrz pomieszczeń; tarasy, meble ogrodowe, drewniane fasady, itp.**

- 1 Przed naniesieniem oleju powierzchnię należy **oczyścić** Zmywaczem Exterior.

Następnie drewno pozostawić przynajmniej na 24 godziny do wyschnięcia / wilgotność poniżej 17 % / . Po wyschnięciu wystające włókna można delikatnie usunąć papierem ściernym o ziarnistości 120.

Olejowanie należy przeprowadzać tylko przy suchej pogodzie, w temperaturze min. 13 °C. Unikać silnego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur i deszczu.

Przed użyciem olej dokładnie wymieszać.

Nanosić pędzlem tak, aby uzyskać cienką, równomiernie kryjącą warstwę. W stanie mokrym olej ma białawy kolor.

Drewno uzyskuje olejowany wygląd dopiero po kilku minutach, gdyż najpierw musi odparować woda.

- 2 Po max 5 minutach czystą szmatą bawełnianą usunąć nadmiar oleju, przy czym szczególnie uważać na łączenia desek lub fazy.

Jeśli powierzchnia nie jest w pełni nasycona powtórzyć czynności z punktu 1. W przypadku tarasów – jeśli powierzchnia jest już sucha - można ją wypolerować ręcznie wkładką polerską lub polerką jednotarczową. Takie wypolerowanie zwiększa odporność powierzchni.

Zależnie od pogody i temperatury olej potrzebuje 24 do 48 godzin, zanim całkowicie utwardzi się. W tym czasie chronić powierzchnię przed wodą.