

Aqua-Seal Farbpaste

Pigment do lakierów wodnych

Opis produktu	Jednoskładnikowy koncentrat pigmentu farby do barwienia lakierów wodnych, dwuskładnikowych Aqua-Seal.
Sposób użycia	Pigment Aqua-Seal Farbpaste dobrze wymieszać.
Lazurowanie powierzchni	W zależności od intensywności barwy, jaką chcemy uzyskać, dodajemy od 0,5% do 5% do pigmentu. Dokładnie wymieszać pigment z lakierem dwuskładnikowym Aqua-Seal 2K-PU, CeramicStar lub GreenStar. Lakierować pędzlem lub wałkiem. Wykorzystać w ciągu 2 godzin. Przygotować tylko potrzebną ilość! Nakładać 2- 3 warstwy, w zależności od pożądanego nasycenia barwy. Po każdej warstwie pozostawić na 24 godz. do wyschnięcia i wykonać matowanie. Im mniejszy dodatek farby i im więcej warstw, tym bardziej jednolity wygląd. Zaleca się, aby nachodzące na siebie pola przy nanoszeniu wałkiem przy każdej następnej warstwie przesuwać.
Całkowite krycie powierzchni	Do lakieru dwuskładnikowego Aqua-Seal 2K-PU, CeramicStar lub GreenStar dodać 15 - 20% Farbpaste i dobrze wymieszać. Dodać utwardzacz zwiększając jego ilość proporcjonalnie do ilości Farbpaste (np. 5 l lakieru wymieszać z 20% farby (tzn. 1 l) następnie zwiększyć ilość odpowiedniego utwardzacza do zastosowanego lakieru 0,5L + 0,1 l i dobrze wymieszać). Nakładać 1- 2 warstwy, w zależności od pożądanego nasycenia barwy. Po każdej warstwie pozostawić na 24 godz. do wyschnięcia i wykonać matowanie.
Specjalne wskazówki	Matując nie przeszlifować się przez barwioną powierzchnię. Utwardzacze lakierów 2K-PU, CeramicStar hm, CeramicStar matt, GreenStar są różne !!! Jako ostatnią warstwę nałożyć bezbarwny lakier dwuskładnikowy Aqua-Seal. Lakierem z dodatkiem Farbpaste należy pracować szczególnie starannie i równomiernie.
Uwaga	W każdym przypadku należy przeprowadzić próbne barwienie i po położeniu wszystkich warstw lakieru z bezbarwnym włącznie uzyskać akceptację zlecniodawcy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną lakieru.
Schnięcie	W temp. 23°C i 50% relatywnej wilgotności powietrza: Pyłosuchość - po ok. 1-2 godz. Nakładanie następnej warstwy - po 24 godz.
Składowanie/transport	W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, przez co najmniej 12 m-cy.
Odkładniki	- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg. - Karta charakterystyki - Informacje techniczne produktów

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.