

MAXIMUS EcoStar 2K

- 1. Opis produktu:** Maximus EcoStar 2K jest poliuretanowym, dwuskładnikowym lakierem wodnym do parkietu 3-ciej generacji. Cechuje się świetnym płynięciem i gładką powierzchnią po wyschnięciu. Właściwości mechaniczne i odporności na działanie domowej chemii, stawiają ten lakier w czołówce profesjonalnych lakierów. Do lakierowania parkietów w miejscach o dużym natężeniu ruchu np. obiektach użyteczności publicznej. Do stosowania bezpośrednio na parkiet lub na Maximus Spezial czy Maximus HellGrund. Daje ciepłe, naturalne wybarwienie drewna. Stopień połysku: półmat, półpołysk i połysk.
- 2. Warunki pracy:** Temperatura min. 15 do 25°C i względna wilgotność powietrza 35 - 75%
W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów
- 3. Zużycie:** Ok. 60 – 80 ml/m² na warstwę Zalecamy wałek tzw. „microfazer” 8 mm.
- 4. Schnięcie:** Po 48 godzinach lekki ruch. Końcowe parametry lakier osiąga po 10 - 14 dniach. Przed tym czasem nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
- 5. Stosowanie:** Podłoga musi być wyszlifowana, czysta, bez resztek olejów, wosków i silikonów. Wyfugowana np. Maximus Aqua Fugen, Maximus Fugen, Maximus Holzkit. Lakier należy przed użyciem dobrze wymieszać, a po dodaniu utwardzacza w stosunku 10:1 ponownie dokładnie wymieszać i odstawić na 10 minut. Przed lakierowaniem przecedzić przez drobne sitko lakiernicze lub pończochę. Zużyć w ciągu 2 godzin. Po 4 – 12 godzinach można kłaść następną warstwę bez matowania - „mokre na mokre” . Należy wziąć pod uwagę praca drewna, dlatego zalecamy jedną warstwę dziennie). Po 24 godzinach konieczne matowanie papierem 220 – 320 lub siatką 180. Przed upływem 24 godzin siatka może się zabijać. Pyłosuchość po 30 min. W szczególnie niekorzystnych warunkach, niska wilgotność, można dolać 5% destylowanej wody do lakieru, wymieszać i dodać utwardzacz. Można stosować na starannie spedowane oleje Lios po ich bardzo dobrym wyschnięciu po 4 dniach.
- 6. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, przynajmniej 12 miesięcy.
- 7. Odnośniki:** Dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
 - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Skł. B	Xi	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne Może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera: Alifatyczny Izocjaniat.
-------------------	-----------	---