

Maximus Aqua Grund

- 1. Opis produktu:** Maximus Aqua Grund służy do gruntowania drewna przed lakierowaniem lakierami wodnymi Maximus 2K Top Line, Maximus Perfect Line i Maximus Optimal Line. Szybko schnie, charakteryzuje się minimalnym sklejeniem bocznym. Zachowuje naturalny kolor drewna.
- 2. Warunki pracy:** Najlepsze to temperatura min 15 do 25°C i względna wilgotność powietrza 50 - 60%. W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów.
- 3. Zużycie:** Ok. 120 - 150 ml/m² na warstwę
- 4. Schnięcie:** 1 – 2 godziny.
- 5. Stosowanie:** Podłoga musi być wyszlifowana, czysta, bez resztek olejów, wosków i silikon i wyfugowana np. Maximus Fugen, Maximus Holzkit lub Maximus Aqua Fugen. Nakładać obficie wałkiem. Aqua Grund nie wolno nakładać szpachlą, nie matować, a lakiery nawierzchniowe wodne stosować przed upływem 12 godzin.
- 6. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, przynajmniej 12 miesięcy.
- 7. Odnośniki:** Dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Tabela kombinacji lakierów i gruntów.
 - Tabela zalecanych kombinacji lakier - drewno.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
 - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Giscode W3

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.