

Classic[®] Plus Reaktivvergütung

Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke · Klebstoffe · Bauchemie

(Uszlachetniacz)

Opis produktu	Reaktywny, nie zawierający rozpuszczalnika dodatek do lakieru LT-Export Extra oraz olejów Classic BaseOil, Classic 100ProOil i Classic HardOil. Długi czas pracy, przyspieszone twerdnienie, długotrwałe polepszona odporność, lepsza przyczepność lakieru przy lakierowaniu. Poszerza obszar zastosowania twardych wosków olejnych i lakierów żywicznych: szybsza możliwość matowania, brak „pocenia się” oleju, wyższa odporność, polepszona możliwość układania gotowych desek jedna na drugą. Giscode – DD1.
Stopień połysku	Po dodaniu Classic Plus Reaktivvergütung stopień połysku LT-Export Extra i Classic HardOil jest trochę wyższy.
Wskazówki szczególne	Otwarte opakowania szczelnie zamknąć i niezwłocznie zużyć, ponieważ materiał podczas działania wilgoci twerdnieje. Zgęstniałego materiału nie wolno używać. Mieszanek z Classic Plusem nie zamykać szczelnie – niebezpieczeństwo pęknięcia!
Stosowanie	Dobrze mieszając dodać do produktu bazowego w proporcji 1:10. Nie przygotowywać większej ilości, niż ta, którą można zużyć w ciągu 2 godzin. Praca mieszaną zgodnie z opisem technicznym produktu bazowego. Przy kilku warstwach LT-Export Extra lub Classic HardOil aplikacja kolejnych warstw przy dłuższym niż 24 godziny schnięciu międzywarstwowym tylko po dobrym zmatowaniu. Czyszczenie wałków za pomocą Universal-Verdünnung, pozostałe narzędzia za pomocą L 91 Cleaner/KH-Verdünnung.
Schnięcie	Obowiązują czasy schnięcia produktów bazowych.
Zużycie	W zależności od podłoża i sposobu pracy: LT-Export Extra , 1 warstwa wałkiem/ pędzlem ok. 100-120 ml/m ² (ok. 8-10 m ² /l), Dodatek Classic Plusa ok. 10-12 ml/m ² . Classic HardOil : 1 warstwa wałkiem/ pędzlem ok. 40-50 ml/m ² (ok. 20-25 m ² /l), gotowy Dodatek Classic Plusa ok. 4-5 ml/m ² . Classic BaseOil, Classic 100ProOil : Porównaj opisy techniczne produktów bazowych. Przy ok. 50g/m ² gotowy zmieszany olej (dąb) w pierwszej warstwie, odpowiada ok. 5g/m ² Classic Plus. Przy kolejnych warstwach na zaimpregnowanym drewnie wyraźnie mniejsze zużycie.
Składowanie/ Transport	W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy.
Oдноśniki	Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. - Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.

09/17