

Farba Berger do linii boiskowych

1. Opis produktu: Farba Berger jest jednoskładnikową farbą na bazie szybko schnących żywic syntetycznych do malowania linii boiskowych i barwienia lakieru na hale sportowe (nie stosować z systemami poliuretanowymi).

2. Dostępne kolory: Dostępne są następujące kolory:

Biały	RAL 9010	Tenis : 4 puszek
Pomarańcz	RAL 2002	Piłka ręczna : 6 puszek
Czarny	RAL 9005	Koszykówka : 4 puszek
Żółta	RAL 1007	Piłka ręczna : 6 puszek
Niebieski	RAL 5010	Siatkówka : 2 puszek
Czerwona	RAL 3000	Piłka ręczna : 6 puszek
Zielony	RAL 6010	Badminton : 2 puszek

3. Szczególne wskazówki: Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zmoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.

4. Użycie: Farbę do linii Berger można nakładać pędzlem lub wałkiem bądź metodą natryskową. Rozcieńczana jest wyłącznie w razie nakładania natryskiem.

Na bazie 3 warstwowego systemu LT-Export Extra sprawdzily się następujące metody pracy:

<u>Linie boiskowe</u>	1 x lakier	lub	2 x lakier
	lekkie matowienie		lekkie matowienie
	linie boiskowe		linie boiskowe
	2 x lakier		1 x lakier

Do ograniczenia linii boiskowych stosować odpowiednią taśmę klejącą, dokładnie przymocowaną do podłoża, aby zapobiec podciekaniu lakieru.

Z reguły jedno obfite nałożenie farby wałkiem lub pędzlem wystarcza do uzyskania kryjącej linii.

Uwaga: Taśmę klejącą usuwać niezwłocznie po przyschnięciu lakieru, aby uzyskać linię o prostym brzegu.

Parkiet lakierowany fabrycznie gruntownie zmatowić. Lakierować 1 lub 2 razy. Zalecana próba przyczepności.

Lazurowanie większych powierzchni: taką techniką można według życzenia barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności od wymaganej intensywności dodawany jest do LT-Export Extra 1% do max. 2% farby Berger. Po dokładnym wymieszaniu można nakładać lakier w następujący sposób: 3 x lakier + 1% farby z lekkim matowieniem przed ostatnią warstwą. Zasadniczo im mniejszy procentowy dodatek farby i większa ilość warstw barwionego lakieru, tym bardziej jednolity efekt barwienia.

Pełny kolor: uzyskuje się przez dodanie 30 – 40% farby Bergera do lakieru. Nakładać jako 2 warstwę.

Uwaga: W każdym wypadku należy wcześniej przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać akceptację inwestora. Przy pokrywaniu barwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do niepożądanego zabarwienia lakieru. Z tego powodu wcześniej przeprowadzić próbne lakierowanie. Uwzględnić informację techniczną odnośnie lakieru LT-Export Extra.

5. Zużycie: 6-8 m² z puszek ok. 80-100 metrów bieżących linii z puszek

Orientacyjne zużycie na normalne pole gry:

Siatkówka:	2 puszek
Koszykówka	4 puszek
Tenis:	4 puszek
Piłka ręczna:	6 puszek Badminton 2 puszek

6. Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 12 miesięcy.

7. Schnięcie: W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza:

Zaschnięcie:	po 1-2 godz.
Pyłosuchość:	po 4-6 godz.
Następna warstwa lakieru	po 8-15 godz.

8. Odnośniki: Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)