



## Maximus Holzkitt

- 1. Opis produktu:** Maximus Holzkitt służy do sporządzania masy szpachlowej z pyłem drzewnym po szlifowaniu parkietu z każdego gatunku drewna. Bardzo szybko schnie, dobrze wypełnia szczeliny i ubytki, dobrze się szlifuje.
- 2. Stosowanie:** Do szczelin nie większych niż 2 mm. Szpachlować 1 – 2 razy  
Po wyschnięciu w szczelinach i usunięciu z powierzchni drewna można podłogę zabezpieczać każdym rodzajem lakieru lub oleju do parkietu.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach: temp. 23°C/, wilgotności powietrza 50% , podłoga nadaje się do szlifowania po ok. 15-30 min. od chwili szpachlowania. W szerszych i głębszych szczelinach czas schnięcia może być dłuższy.
- 4. Temperatura pracy** +10 - +25°C
- 5. Zużycie:** ok. 50 ml/m<sup>2</sup>  
W zależności od rodzaju i rozmiaru szczelin i zagłębień zużycie może wzrosnąć.
- 6. Opakowania** 1, 5, 10 l
- 7. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.
- 8. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić przed dziećmi.  
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.  
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.  
Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy.  
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.  
W przypadku pożaru użyć suchego środka gaśniczego lub piasku do gaszenia.  
Przechowywać szczelnie zamknięty pojemnik w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać.  
Zawiera: 2-metylopropan-1-ol, Aceton, Ksylene  
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.