

# Aqua-Seal® 2K-PU SPORT

<b>Opis produktu</b>	Aqua-Seal 2K-PU Sport jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu do stosowania na podłogach sportowych, co potwierdzają świadectwa zgodności z normami: DIN 18032-2; Ö-Norma B 2608 wytyczne ÖISS 1990 i EN 14904. Ze względu na dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne Aqua-Seal 2K-PU Sport może być stosowany na wszystkie szczególnie intensywnie eksploatowane podłogi parkietowe, ze szczególnymi wymogami dotyczącymi antypoślizgu. Giscode W3/DD+; abZ-Nr. Z-157-10-47.
<b>Stopień połysku</b>	mat, półmat
<b>Tworzenie powłoki</b>	Gruntowanie: <b>Aqua-Seal FlexPrimer</b> – schnięcie przez noc, bez matowania 1 warstwa lakieru nakładana wałkiem: <b>Aqua-Seal 2K-PU Sport</b> – schnięcie przez noc, matowanie Nakładanie farby: <b>Aqua-Seal 2K-PU farba kryjąca</b> – schnięcie przez noc, matowanie (nie przeszlifować). 2 warstwa nakładana wałkiem: <b>Aqua-Seal 2K-PU Sport</b>
<b>Stosowanie</b>	Aqua-Seal 2K-PU Sport na krótko przed użyciem dobrze wymieszać, dodając utwardzacz w stosunku 10:1. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru nie należy go stosować po upływie 2 godzin. W związku z powyższym należy mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna w danym momencie. Lakier zmieszany z utwardzaczem wydziela wolne CO <sub>2</sub> , dlatego też nie należy zakręcać opakowania szczelnie. Nakładać wałkiem lub pędzlem 2-3 warstwy.
<b>Szczególne zalecenia</b>	W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach warstwy AQUA-SEAL należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany). Należy uważać na równomierne rozprowadzenie lakieru.
<b>Schnięcie</b>	Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia drewna zalecamy nakładanie tylko 1 warstwy lakieru wodnego dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
<b>Zużycie</b>	W zależności od podłoża i sposobu pracy. 1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100 ml/m <sup>2</sup> lub ok. 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Składowanie</b>	CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu lakier – 12 miesięcy, utwardzacz - 12 miesięcy.
<b>Odnosiniki</b>	- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji