

AquaSeal® GREENSTAR

Opis produktu

AquaSeal® GreenStar jest dwuskładnikowym lakierem wodnym klasy premium na bazie poliuretanu o wybitnej odporności na ścieranie oraz uniwersalnym zastosowaniu. Produkt ten nie wymaga żadnych oznaczeń, piktogramów oznaczających niebezpieczeństwo ani fraz ostrzegawczych H i P, a podczas reakcji nie wydziela żadnego CO₂. Oferuje natomiast bardzo długi czas pracy – przynajmniej 18 godz. Ze względu na swoje specjalne właściwości oraz elastyczność nadaje się do lakierowania surowego korka i osiąga najlepsze wartości podczas testów chemicznych. Aqua-Seal®GreenStar został sprawdzony zgodnie z wymogami normy DIN 51130) i spełnia wymagania klasy R9, R10 i R11 dotyczące śliskości.

Certyfikaty / dopuszczenia



Giscode:	W3+
Ecode:	EC1
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
DIN 71-3:	Bezpieczeństwo zabawek
DIN 53160:	Odporność na ślinę i pot
DIN V 18032-2:	Dopuszczenie na podłogi sportowe
DIN EN 14904:	Dopuszczenie na podłogi sportowe

DIN 51130/DGVU 108-003 / Klasa poślizgu:

R9
R10
R11

Stopień połysku

mat, półmat

Wskazówki szczególne

Żeby zmniejszyć ryzyko sklepania bocznego jako grunt można stosować lakier podkładowy AquaSeal® ExoBloc, AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® SpachtelGel lub Classic BaseOil.

Stosowanie

AquaSeal® GreenStar należy na krótko przed użyciem dobrze wymieszać w pojemniku z lakierem lub w wiadrze BergerTool MixBox, dodając utwardzacz AquaSeal® GreenStar -Härter w stosunku 10:1. Odczekać 10 min. Tak przygotowany lakier należy użyć w ciągu **18** godzin (czas pracy).

Nakładać wałkiem lub pędzlem w 3 warstwach. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!

Stand 07/2019 - Seite 1 von 2

Wskazówki specjalne

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach warstwy AquaSeal® należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany).

Schnięcie

Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok. 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

W normalnych warunkach lakier można obciążać po 72 godz. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy

1 warstwa nakładana szpachlą między warstwami lakieru:
ok. 30 ml/m² ewent. ok. 35 m²/l

1 warstwa nakładana wałkiem /pędzlem:
ok. 100 ml/m² ewent. ok. 10m²/l

Składowanie / Transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy. Opakowanie utwardzacza po zużyciu szczelnie zamknąć.

Parkiet gotowy, fabrycznie lakierowany

AquaSeal® GreenStar wykazuje dobrą przyczepność do wielu rodzajów gotowych parkietów, ale ze względu na dużą liczbę produktów nie można sformułować ogólnych stwierdzeń. Ogólnie rzecz biorąc, na każdym produkcie należy przeprowadzić indywidualne testy przyczepności. Testy wstępne wykazały, że przed polakierowaniem parkiet należy gruntownie wyczyścić za pomocą Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner, zmyć czystą wodą i po wyschnięciu starannie przeszlifować siatką 120.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem

AQUASeal® GREENSTAR

wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące informacje stanowią elementy niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.