

## AquaSeal® 2KPU SPORT

### Opis techniczny

AquaSeal® 2KPU SPORT jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu do stosowania na podłogach sportowych, co potwierdzają świadectwa zgodności z normami: DIN 18032-2; Ö-Norma B 2608 wytyczne ÖISS 1990 i EN 14904. Ze względu na dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne Aqua-Seal 2K-PU Sport może być stosowany na wszystkie szczególnie intensywnie eksploatowane podłogi parkietowe, ze szczególnymi wymogami dotyczącymi antypoślizgu.

### Certyfikaty / Dopuszczenia



Giscode: W3/DD+  
AbZ-Nr. Z-157.10-47  
DIN V 18032-2: Dopuszczenie na podłogi sportowe  
DIN EN 14904: Dopuszczenie na podłogi sportowe  
Ö-Norm B2608: Dopuszczenie na podłogi sportowe  
Austria

DIN 51130/DGVU 108-003 / Klasa poślizgu: R9

### Stopień połysku

mat, półmat

### Zalecany system pracy

Gruntowanie  
AquaSeal® FlexPrimer

....lub.....

AquaSeal® ExoBloc przy silniejszym „wybarwieniu“  
drewna

schnięcie przez noc  
bez matowania

Pierwsza warstwa nakładana wałkiem  
AquaSeal® 2KPU Sport schnięcie przez noc  
prawidłowe matowanie

Nakładanie farby do linii boiskowych  
AquaSeal® 2KPU Farba do linii boiskowych  
schnięcie przez noc  
prawidłowe matowanie  
(nie przeszlifować!)

Nakładanie wałkiem drugiej warstwy  
AquaSeal® 2KPU Sport

Stand 07/2019 - Seite 1 von 2

### Stosowanie

AquaSeal® 2KPU SPORT na krótko przed użyciem dobrze wymieszać, dodając utwardzacz AquaSeal® 2KPU HÄRTER w stosunku 10:1 używając pojemnika z lakierem lub wiadra BergerTool MixBox. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru nie należy go stosować po upływie 2 godzin. W związku z powyższym należy mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna w danym momencie. Lakier zmieszany z utwardzaczem wydziela wolne CO<sub>2</sub>, dlatego też nie należy zakręcać opakowania szczelnie. Materiał nakładać wałkiem lub pędzlem w 2-3 warstwach.

### Wskazówki specjalne

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach, warstwy AquaSeal® należy nanosić dość grubo. Materiał nie powinien być mocno rozwałkowany.

### Schnięcie

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia drewna zalecamy nakładanie tylko 1 warstwy lakieru wodnego dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa wałkiem/ pędzlem:  
ok. 100 ml/m<sup>2</sup> ewent. ok. 10m<sup>2</sup>/l

### Składowanie / transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu min. 12 miesięcy. Opakowanie utwardzacza po zużyciu szczelnie zamknąć.

### Wskazówka dotycząca sal gimnastycznych z podłogami elastycznymi

Należy pamiętać, że w salach gimnastycznych z podłogami elastycznymi istnieją specjalne warunki, które należy wziąć pod uwagę. Z tego powodu ważne jest, aby nakładać tylko 1 warstwę lakieru dziennie. Ze względu na 24-godzinny czas schnięcia prawidłowa wilgotność drewna zostanie ponownie osiągnięta, jeśli pomieszczenie będzie

## AQUASeal® 2KPU SPORT

odpowiednio wentylowane. Ten sposób pracy pozwala uniknąć uszkodzenia parkietu w wyniku ekstremalnego spęcznienia! Ponadto należy przestrzegać szczegółowych informacji zawartych w odpowiednich opisach technicznych wymienionych produktów.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji