

BergerBond M1X

Opis produktu

Jednoskładnikowy modyfikowany klej silanowy na bazie surowców poliuretanowych, mocno elastyczny. Zgodnie z normą DIN EN 14293 przeznaczony do klejenia 2 i 3 warstwowego parkietu gotowego, 10 mm litych elementów drewnianych oraz mozaiki. BergerBond M1X nie zawiera rozpuszczalników ani wody, nadaje się do klejenia parkietu obciążanego krzesłami na rolkach. BergerBond M1X umożliwia szybkie i pewne klejenie.

Dane techniczne

Proporcje mieszania:	entfällt
Giscode:	RS10
Ecode:	EC1-R
Czas zużycia:	25-35 min.
Możliwość chodzenia po:	4-6 h
Dalsza obróbka po:	12 h
Końcowe wiązanie kleju:	48 h
Czas wietrzenia:	brak
Na ogrzewanie podłogowe:	tak

Wszystkie dane podane zostały w normalnych warunkach klimatycznych (23°C i 50% wilgotność względna powietrza). Praca w innych warunkach klimatycznych prowadzi do zmiany czasu schnięcia kleju!

Wskazówki szczególne

BergerBond M1X nie stosować w temperaturze poniżej +15°C oraz powyżej 65% wilgotności względnej powietrza. Klej i parkiet powinny przed położeniem osiągnąć jednakową temperaturę. Resztki kleju BergerBond M1X można bez problemu usunąć.

Stosowanie

BergerBond M1X należy równomiernie rozprowadzić odpowiednią szpachlą zębatą (B3, B7, B11, B15) na powierzchni max. 1 m².

Natychmiast ułożyć parkiet i dobrze docisnąć.

Należy zwrócić uwagę, aby spód parkietu po dociśnięciu pokryty był klejem.

Przeniesć dylatacje podłoża.

Zużycie

W zależności od użycia szpachli, rodzaju parkietu oraz podłoża.: 900–1.400 /m²

Podłoże

Musi być czyste (pozbawione zanieczyszczeń), trwale suche, mocne, równe i bez pęknięć. Muszą zostać spełnione wymogi DIN 18356.

BergerBond M1X można stosować w kombinacji z BergerPrimer P i BergerPrimer E.

W przypadku zagrożenia związanego ze wzrostem wilgotności należy sprawdzić, czy przestrzegano przepisów dot. izolacji.

W przypadku ogrzewania podłogowego należy sprawdzić czy potrzebne jest gruntowanie podłoża BergerPrimer P. Grunt musi wyschnąć.

BergerBond M1X można stosować bez zagruntowania zarówno na podłożach chłonnych jak i niechłonnych (np. cementowym, anhydrytowym lub płynnym jastrychu anhydrytowym)

Składowanie / Transport

W chłodnym i suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przynajmniej 6 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

Odnosiniki

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania klejów do parkietu;
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji);
- Wskazówki producenta parkietów oraz obowiązujące normy.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.