

MAXIMUS Ecowood 2K

- 1. Opis produktu:** Maximus Ecowood 2K jest poliuretanowym, dwuskładnikowym lakierem wodnym zawierającym specjalne żywice co nadaje podłogom dębowym super matowy (3 – 5 gl), bardzo naturalny wygląd. Można stosować także na ciemne podłogi – przeprowadzić próbę
Właściwości mechaniczne i odporności na działanie domowej chemii, stawiają ten lakier w czołówce profesjonalnych lakierów. Do lakierowania parkietów w miejscach o dużym natężeniu ruchu np. obiektach użyteczności publicznej.
- 2. Warunki pracy:** Temperatura min. 15 do 25°C i względna wilgotność powietrza 35 - 75%
W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów
- 3. Zużycie:** Ok. 70 – 80 ml/m² na warstwę Zalecamy wałek tzw. „microfazer” 8 mm.
- 4. Schnięcie:** Po 48 godzinach lekki ruch. Końcowe parametry lakier osiąga po 10 - 14 dniach. Przed tym czasem nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
- 5. Stosowanie:** Podłoga musi być wyszlifowana, czysta, bez resztek olejów, wosków i silikonów. Wyfugowana np. Maximus Aqua Fugen, Maximus Fugen, Maximus Holzkit. Lakier należy przed użyciem dobrze wymieszać, a po dodaniu utwardzacza w stosunku 10:1 ponownie dokładnie wymieszać i odstawić na 10 minut. Przed lakierowaniem precedzić przez drobne sitko lakiernicze lub pończochę. Zużyć w ciągu 2 godzin.
Po 4 – 12 godzinach można kłaść następną warstwę bez matowania - „mokre na mokre” . Należy wziąć pod uwagę praca drewna, dlatego zalecamy jedną warstwę dziennie). Po 24 godzinach konieczne matowanie papierem 220 – 320 lub siatką 180. Przed upływem 24 godzin siatka może się zabijać.. Pyłosuchość po 30 min.
W szczególnie niekorzystnych warunkach, niska wilgotność, można dolać 5% destylowanej wody do lakieru, wymieszać i dodać utwardzacz.
Można stosować na starannie spedowane oleje Lios po ich bardzo dobrym wyschnięciu po 4 dniach.
- 6. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, przynajmniej 12 miesięcy.

Skł. B	Xn	Szkodliwy przy wdychaniu. Podrażnia system oddechowy. Może uczulać przy kontakcie ze skórą. Przechowywać opakowania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednie rękawice. Zawiera: Hexamethylene-1,6 diisocyanate, homopolymer, hydrophilic aliphatic polyisocyanate
-------------------	-----------	---

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.