



FORSCHUNGS- UND MATERIALPRÜFUNGSANSTALT
BADEN-WÜRTTEMBERG
OTTO-GRAF-INSTITUT
REFERAT 46 „SPORTBÖDEN; SPORTSTÄTTENBAU“

FMPA

FMPA BW · Pfaffenwaldring 4 · 70569 Stuttgart

Durchwahl (0711) 685- 3379/3370
Telefax (0711) 685- 2765
E-Mail fmpa.ref46@po.uni-stuttgart.de
USt.-IdNr.: DE 153532725
Bearbeiterin/Bearbeiter: Knaut

Berger-Seidle Siegeltechnik
Postfach 1230

71688 Freiberg

Bitte senden Sie Ihre Zuschriften unter Angabe
unseres Aktenzeichens an die FMPA BW und nicht
an einzelne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
46/Kn/C

Stuttgart (Vaihingen)
13.12.1999

Betrifft Prüfung Parkettversiegelung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beauftragten uns mit der Prüfung des Gleitverhaltens nach DIN 18 032 Teil 2 (Entwurf
Februar 1996) an Parkettproben, die mit Ihrem Parkettlack „Export Extra halbmatt“
versiegelt waren.

Die Untersuchungen erbrachten folgende Ergebnisse:

Probe Nr.	Gleitreibungsbeiwert μ
1	0,57
2	0,56
3	0,59
4	0,57
5	0,58


FMPA

Schreiben vom 13.12.1999

Seite 2

Damit wurden die Anforderungen DIN 18 032 Teil 2 (Februar 1996) von μ min. 0,4;
 μ max. 0,6 eingehalten.

Mit freundlichen Grüßen



Dipl.-Ing. Knauf
Referatsleiter

Berger – Seidle Siegeltechnik
Postfach 1230

71688 Freiberg

Dotyczy: Sprawdzenie lakierowania parkietu

Szanowni Państwo

Zleчилиście nam Państwo sprawdzenie poślizgowości wg DIN 18 032 część 2 (szkic z lutego 1996) na próbkach parkietu, które zostały polakierowane lakierem „Export Extra w półmacie”.

Badania wykazały co następuje:

Próba nr	Współczynnik poślizgu μ
1	0,57
2	0,56
3	0,59
4	0,57
5	0,58

Tym samym wymóg DIN 18 032 część 2 (luty 1996) o wartości minimalnej 0,4 μ a wartości maksymalnej 0,6 został spełniony.