

Farba KH Berger

do linii boiskowych

Opis produktu Farba Berger jest jednoskładnikową farbą na bazie szybko schnących żywic syntetycznych do malowania linii boiskowych i barwienia lakieru na hale sportowe (nie stosować z systemami poliuretanowymi).

Dostępne kolory i zalecane ilości na linie w standardowej hali sportowej.

biały	RAL 9010	tenis	: 4 puszki
czarny	RAL 9005	koszykówka	: 4 puszki
niebieski	RAL 5010	siatkówka	: 2 puszki
zielony	RAL 6010	badminton	: 2 puszki
pomarańcz	RAL 2004	piłka ręczna	: 6 puszek
żółta	RAL 1007	piłka ręczna	: 6 puszek
czerwona	RAL 3000	piłka ręczna	: 6 puszek

Zastosowanie Farbę Berger można nakładać wałkiem lub pędzlem. Do rozcieńczania lub czyszczenia narzędzi zaleca się użycie L91 Cleaner / KH-Verdünnung. Na bazie 3 warstwowego systemu LT-Export Extra sprawdzily się następujące metody pracy:

a) linie boiskowe	1 x LT Export-Extra lub lekkie matowienie linie boiskowe 2 x LT Export-Extra	2 x LT Export-Extra lekkie matowienie linie boiskowe 1 x LT Export-Extra
--------------------------	---	---

Do ograniczenia linii boiskowych stosować odpowiednią taśmę klejącą, dokładnie przymocowaną do podłoża, aby zapobiec podciekaniu lakieru.

Z reguły jedno obfite nałożenie farby wałkiem lub pędzlem wystarcza do uzyskania kryjącej linii.

Uwaga: Taśmę klejącą usuwać **niezwłocznie po przyschnięciu** lakieru, aby uzyskać linię o prostym brzegu.

b) lazurowanie powierzchni:

taką techniką można według życzenia barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności od wymaganej intensywności dodawany jest do LT-Export Extra 1% do max. 10% farby Berger. Po dokładnym wymieszaniu można nakładać lakier w następujący sposób: LT Export-Extra wymieszany z farbą nakładać 2-3 razy, w zależności od intensywności koloru, jaki chce się uzyskać, z lekkim matowieniem przed ostatnią warstwą. Matowanie jest niezbędne zawsze, kiedy czas schnięcia między warstwami jest dłuższy niż 15-18 godz. Zasadniczo im mniejszy procentowy dodatek farby i większa ilość warstw barwionego lakieru, tym bardziej jednolity efekt barwienia.

c) pełny kolor: uzyskuje się przez dodanie 30 – 40% farby Bergera do lakieru LT Export-Extra.

Dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy. Jeżeli czas schnięcia między warstwami jest dłuższy niż 15-18 godz., należy zmatować powierzchnię.

Ważne: Nie przetrzeć zabarwionych powierzchni. Na ostatnią warstwę użyć bezbarwnego lakieru. Można dodać 2% farby do lakieru przy ostatniej warstwie, aby stłumić kolor własny lakieru LT Export-Extra.

Uwaga: Przy pokrywaniu barwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do lekkiej zmiany zabarwienia lakieru (np. przy białym, czerwonym...). Zawsze należy wcześniej przeprowadzić próbę w docelowym systemie lakierowania i uzyskać akceptację inwestora.

Schnięcie W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza:

Podeschnięcie:	po 1-2 godz.
Pyłosuchość:	po 4-6 godz.
Następna warstwa lakieru	po 8-15 godz.

Zużycie 6-8 m² z puszki ok. 80-100 metrów bieżących linii z puszki

Składowanie W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.

Szczególne wskazówki Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia pracy należy przechowywać w zamkniętym pojemniku. Olej/ wosk połączone z pyłem drzewnym, szmaty m.in. nasączone wodą przechowywać w zamkniętym kuble, unikać powstania pożaru – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.