



Olej Diamond można stosować zarówno do ręcznego jak też maszynowego olejowania podłóg drewnianych. Nadaje podłódze wysoką odporność na zużycie. Ze względu na niską zawartość rozpuszczalnika - poniżej 1% - idealnie chroni powierzchnię przed brudem i wodą. Do olejowania większych powierzchni zaleca się korzystanie z polerki jednotarczowej.

- **Do wszelkich podłóg z drewna**
- **Nie przyjmuje wody**
- **Duży udział cząstek stałych**
- **Nadzwyczaj odporna powierzchnia**
- **Szybko schnie**



Zakres zastosowań

Olej Diamond naturalny lub biały zalecany jest do olejowania podłóg drewnianych.

Sposób stosowania

Przygotowanie	Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Podłogi powinny być wolne od zanieczyszczeń, tłuszczu, wosku i pyłu po szlifowaniu. Zmyć podłogę Intensywnym zmywaczem zmieszany z wodą w stosunku 1:40. Pozostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia. Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.
Aplikacja	Przed olejowaniem mocno potrząsać pojemnikiem w celu wymieszania zawartości. Pojemniki o różnych numerach partii należy razem wymieszać aby uniknąć ewentualnej różnicy barwy. Olej nakładać wałkiem z krótkim włosiem w postaci równej warstwy, duże powierzchnie olejować etapami po 5-10 m². Pozostawić na 5-10 minut do wchłonięcia. Jeśli pojawią się miejscowo suche plamy nałożyć więcej oleju. Półką jednotarczową z beżową wkładką polerować powierzchnię do momentu aż uzyska nasyczony wygląd. Następnie usunąć ewentualny nadmiar oleju szmatą bawełnianą podłożoną pod suchy pad. Postępować dalej w ten sam sposób aż do zaolejowania całej powierzchni. Po wypolerowaniu powierzchnia powinna wyglądać jednolicie a na powierzchni nie powinien pozostawać nadmiar oleju. Jeśli powierzchnia ma być jedwabisto-matowa, doolejować podłogę olejem Diament w ilości 100 ml na 10 m². Doolejowanie należy przeprowadzić w ciągu 6-12 godzin po pierwszym olejowaniu. Olej należy dokładnie wetrzeć w podłogę a następnie usunąć z powierzchni wszelki nadmiar oleju.

Czas schnięcia

Czas schnięcia przed drugą aplikacją	6-12 godz. w temp. 20°C
Czas schnięcia	24 godz. w temp. 20°C
Całkowite utwardzenie	Ok. 3 dni w temp. 20°C
Uwaga	W okresie utwardzania - około 3 dni -nie zmywać podłogi wodą, zależnie od temperatury powietrza i wilgotności. Po upływie okresu utwardzania zmyć podłogę mydłem naturalnym lub olejowym, które dodatkowo chroni pozostawiając warstewkę ochronną na powierzchni.



Olej Diamond

Środek do olejowania podłóg drewnianych

Kartę danych technicznych

19.02.2019 – p. 2/2

Dane techniczne

Baza	Składniki olejów roślinnych, pigmenty (biały).
Gęstość	0,9-1,1
Zawartość suchej masy	>99%
Temperatura aplikacji	15-30 °C
Wydajność	20-25 m ² /L
Kolory	9 kolorów
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia można myć WOCA Rozcieńczalnik oleju.
Przechowywanie	Od +10 do +25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). Chronić przed mrozem.
LZO	Produkt zawiera maksymalnie 6 g VOC/l. Wartość graniczna wynosi 500 g VOC/l [kat. A/i].
Opakowanie	1 L i 2,5 L

Konserwacja i produkty uzupełniające

Mycie – raz w tygodniu	Mydło do podłóg olejowanych
Pielęgnacja – raz na miesiąc	Mydło olejowe
Pielęgnacja	Olej pielęgnacyjny Pasta pielęgnacyjna
Produkty uzupełniające	Intensywnym zmywaczem
Narzędzia	Wałek malarski i szmaty bawełniane.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje.