

AQUASEAL® FIRESTOP

Opis produktu

AQUASEAL® FIRESTOP jest 3-składnikowym, wodnym lakierem gruntującym na bazie poliuretanu. Produkt ten jest wysoce odporny na ścieranie i chemikalia oraz zalecany na podłogi o dużym obciążeniu. AQUASEAL® FIRESTOP zgodnie z DIN EN 13501-1, klasa C_s-s1 jest gruntem trudnozapalnym. Dostępny jest raport klasyfikacyjny na dębie. Na warstwę wierzchnią zalecamy AQUASEAL® 2KPU.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: W3/DD+
AbZ-Nr. Z-157.10-47

DIN EN 13501-1 / odporność na działanie ognia + emisję dymu: klasa C_s-S1 na dębie

Wskazówki szczególne

W celu uzyskania koloru można zastosować CLASSIC BASEOIL jako alternatywę dla gruntu.

Stosowanie

AQUASEAL® FIRESTOP na krótko przed zastosowaniem wymieszać zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- 10 części AQUASEAL® FIRESTOP
- 2 części AQUASEAL® FIRESTOP ADD dodać i wymieszać następnie
- 1 część AQUASEAL® FIRESTOP HÄRTER

BERGERTOOL MixBOX znajdujący się w zestawie służy do mieszania.

Bezpośrednio po dodaniu utwardzacza dobrze wymieszać. Mieszaninę należy zużyć w ciągu 2 godz. tzn. pozostaje ona w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru, nie należy jej stosować po upływie tego czasu. W związku z powyższym należy mieszać ze sobą tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna w danym momencie. Mieszanina wydziela wolne CO₂, dlatego też nie należy zakręcać szczelnie opakowania. Materiał nakładać wałkiem/ pędzlem w 2 warstwach i wykończyć lakierem AQUASEAL® 2KPU.

Wskazówki specjalne

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierów, warstwy AQUASEAL® należy nanosić dość grubo. Materiał nie powinien być mocno rozwałkowany.

Schnięcie

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Przed upływem 8-14 dni nie obciążać, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy.

1 warstwa nanoszona wałkiem/ pędzlem:
ok. 100 ml/m² lub ok. 10 m²/l

Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem. W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu lakier – 12 miesięcy, utwardzacz - 12 miesięcy.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych < podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)