

AquaSeal® ElasticStar

Opis techniczny

Aqua-Seal®ElasticStar jest 2-składnikowym lakierem wodnym na bazie poliuretanu do długotrwałej ochrony. Produkt ten posiada dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne. Zalecany jest na podłogi szczególnie intensywnie eksploatowane. Aqua-Seal®ElasticStar nadaje się zarówno do gładkich jak i strukturyzowanych wykładzin PCV, CV, linoleum, gumy, kauczuku oraz wykładzin wykończonych PU/PUR/EPOXY.

Aqua-Seal®ElasticStar ułatwia pielęgnację oraz czyszczenie.

Aqua-Seal®ElasticStar nie żółknie.

Certyfikaty / Dopuszczenia



Giscode: W3/DD+

Emicode: EC1

AbZ-Nr. Z-157.10-47

DIN V 18032-2: Dopuszczenie na podłogi sportowe

DIN EN 14904: Dopuszczenie na podłogi sportowe

DIN 51130/DGVU 108-003 / Klasa poślizgu: R9
R10 (po dodaniu AquaSeal®Antislip R10 ADD)

Wskazówki szczególne

Należy przestrzegać następujących wskazówek:

- W jednej warstwie należy pracować jedną partią produkcyjną. Stosując różne partie, należy je wymieszać przed malowaniem.

- W celu sprawdzenia możliwości stosowania na powierzchniach o specjalnych wymogach dot. bezpieczeństwa, mocno strukturyzowanych powierzchniach oraz powierzchniach ryflowanych, jak również w obszarach, gdzie są stosowane środki dezynfekujące lub silnie barwiące środki chemiczne należy skontaktować się z działem technicznym.

-Przed zastosowaniem Aqua-Seal®ElasticStar lub Brilliance Everclear® należy usunąć z powierzchni wszystkie substancje lub pozostałości, które mogą pogarszać jego przyczepność. Powierzchnia przed malowaniem musi być całkowicie sucha.

Stosowanie

AquaSeal®ElasticStar przed użyciem dobrze wymieszać z utwardzaczem AquaSeal®ElasticHärter w stosunku 10:1 w pojemniku lub wiadrze BergerTool MixBox. Bezpośrednio

po dodaniu utwardzacza należy dokładnie mieszać, do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawienie na 10 min przed malowaniem zapewnia optymalne właściwości pracy.

Aplikacja AquaSeal®ElasticStar odbywa się na krzyż i równomiernie wałkiem BergerTool Microfaser.

Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru, nie należy go stosować po upływie 2 godzin. W związku z powyższym należy mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna w danym momencie. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne CO₂, dlatego też nie należy zakręcać szczelnie opakowania. Nie stosować przy temperaturze podłoża niższej niż 15°C.

Materiał nakładać wałkiem w 1 lub 2 warstwach.

Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych (23°C/50% wilgotności powietrza) po ok 2-3 godz. można ostrożnie chodzić lub nakładać drugą warstwę. Jeśli przerwa między nakładanymi warstwami wynosi więcej niż 12 godzin, konieczne jest matowanie.

Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. W normalnych warunkach klimatycznych lakier można ostrożnie obciążać po 24 godz. Przed upływem 7 dni nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

Zużycie

W zależności od sposobu pracy.

2 warstwy:

ok. 40-60 ml/m² lub ok. 20 m²/l na warstwę z wałka

1 warstwa:

ok. 90-110 ml/m² lub ok. 10 m²/l na warstwę z wałka

W przypadku bardziej chłonnych podłoży należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem.

Składowanie / transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu min. 12 miesięcy. Chronić przed dziećmi.

AquaSeal® ElasticStar

Czyszczenie i pielęgnacja

Jeżeli na silnie mechanicznie lub chemicznie eksploatowanych powierzchniach nie ma możliwości lub chęci wykonania bieżącego czyszczenia lub pielęgnacji, można wykonać pielęgnację lakieru przy pomocy AquaSeal®ElasticStar.

Pełna lub bieżąca pielęgnacja powierzchni lakierowanych AquaSeal®ElasticStar odbywa się za pomocą Brilliance Everclear®matt, natomiast czyszczenie za pomocą Brilliance NeutralCleaner. Do szybkiego bieżącego czyszczenia zaleca się SprayMop ComfortClean z pojemnikiem na Brilliance NeutralCleaner.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące informacje stanowią elementy niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania produktów AquaSeal®ElasticLine
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji