

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR

Masa do wypełniania szczelin, bez silikonu

Opis produktu

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR to 1-składnikowa masa na bazie akrylu, nie zawierająca silikonu, elastyczna, bezwonna i nie zawierająca rozpuszczalników. Do wypełniania szczelin w parkiecie lakierowanym i surowym. Ten wysokiej jakości, specjalny produkt daje się szybko szlifować i nadaje się do pokrywania wszystkimi dostępnymi w handlu lakierami. Masa jest wytrzymała, daje się wygładzać szpachlą i częściowo niweluje ruchy drewna w wyniku jego kurczenia się i pęcznienia. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR wykazuje doskonałą przyczepność i z powodzeniem może być użyta jako klej.

Certyfikaty / dopuszczenia



Giscode: W1

Kolory

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR jest dostępna w następujących kolorach:

- świerk, jodła, klon europejski
- jesion, sosna, klon kanadyjski
- jasny dąb, kasztan
- ciemny dąb
- afromosia, iroko, jatoba
- jasny buk, czerwony dąb jasny, cis
- ciemny buk, ciemny dąb jasny, wiśnia, olcha
- doussie, merbau, gruszka
- mahoń, azobe, teak
- wenge, dąb wędzony
- biały
- jasnoszary
- średnio szary
- ciemnoszary, antracyt
- czarny

Nazwa koloru znajduje się na kartonie i na górze kartusza.

Stosowanie

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR nakłada się za pomocą pistoletu. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu. Stare fugi należy oczyścić i odkurzyć. Pozostałości wosku, oleju w fugach wpływają na przyczepność masy. W razie potrzeby odtłuścić rozcieńczalnikiem BRILLIANCE CLEANER L91 KH. Krawędzie szczelin muszą być oklejone gładką samoprzylepną taśmą. Należy odciąć kartusz powyżej gwintu, nakręcić dyszę na kartusz, obciąć pod kątem i wycisnąć za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego. Należy niezwłocznie wygładzić masę używając wody. W celu przyklejenia nakładać AQUASEAL® FLEXFILL COLOR w kształcie fali. Temperatura pracy: pomiędzy +5°C a +40°C.

Po wyschnięciu AQUASEAL® FLEXFILL COLOR można szlifować. Duże szczeliny, które są do zlikwidowania, można wypełnić AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. W tym przypadku w szczelinę należy włożyć BERGERTOOL SMARTCORD, żeby

akrylowa masa nie była przyklejona do podłoża, a więc mogła swobodnie pracować. Sklejenie z 3 stron, a więc od boków oraz od dołu do jastrychu/podłoża, powoduje obniżenie trwałości całej spoiny.

Temperatura stosowania: od + 5 ° C do + 35 ° C
Odporność na temperaturę: od -20 ° C do + 80 ° C

Podczas schnięcia może dochodzić do zapadania się wypełnienia. Z tego powodu szczeliny muszą być ewentualnie jeszcze raz wypełnione. Ostateczny kolor uzyskuje się dopiero po całkowitym utwardzeniu się materiału.

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR możemy także uszczelniać szpary między listwami przypodłogowymi a podłogą, jednakże możemy to zrobić dopiero po całkowitym utwardzeniu się lakieru.

Schnięcie

W zależności od warunków schnięcia i objętości po około 4-6 godz. nadaje się do lakierowania, po ok. 18-24 godz. nadaje się do szlifowania i po ok. 2-3 dniach można obciążać.

Zużycie

Zużycie liczy się wg formuły:
długość szczeliny x szerokość szczeliny x głębokość szczeliny.

Przykład:

Długość 20 mb, szerokość 0,5 cm, głębokość wypełnienia 0,3 cm:
 $20 \text{ m} = 2.000 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3 = 1 \text{ kartusz } 310 \text{ ml}$

Przybliżona wydajność kartusza 310 ml w metrach

| Głębokość ć fugi [mm] | Szerokość fugi [mm] | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 |
| 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3,0 | 2 | 1,8 |
| 10 | 6 | 4,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,2 |
| 12 | 5 | 4 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| 15 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1,0 | 0,8 |

Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 48 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR

Masa do wypełniania szczelin, bez silikonu

produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)