

## AQUASEAL® ECOSILVER

### Opis produktu

AQUASEAL® ECOSILVER jest lakierem do parkietów normalnie i średnio eksploatowanych o dobrym stosunku ceny do jakości. Ten jednoskładnikowy lakier wodny na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylowych wyróżniają dobre właściwości w segmencie łatwych lakierów do parkietu. Brak konieczności mieszania, gotowość do użycia i łatwość pracy.

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode:	W3+
Ecode:	EC1
AbZ-Nr.	Z-157.10-46
Przyczepność:	DIN EN ISO 2409
Odporność na ścieranie:	DIN 68861
Minergie ECO:	spełnione
ATFA:	spełnione

### Stopień połysku (pomiar przy 60°)\*

ultram	(<10)
mat	(10-20)
półmat	(30-40)

### Wskazówki szczególne

AQUASEAL® ECOSILVER wykazuje ogólnie dobrą przyczepność na różnych podkładach, jak np. AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC. Również stosowanie SolvSeal UniQuickPrimer jest możliwe technicznie.

### Stosowanie

AQUASEAL® ECOSILVER można nakładać wałkiem, pędzlem lub szpachtlą (na krzyż). Nakłada się trzy jednakowej grubości warstwy. Na gatunkach problematycznych, jak buk, klon, jesion nie należy nakładać lakieru szpachtlą!

### Wskazówki specjalne

W przeciwieństwie do rozpuszczalnikowych lakierów konwencjonalnych AQUASEAL® ECOSILVER powinno się nakładać grubymi warstwami. Materiału nie powinno się zbyt mocno rozwałkować.

### Schnięcie

Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa наносzona szpachtlą  
ok. 30-35 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 30-35 m<sup>2</sup>/l

1 warstwa наłożona wałkiem lub pędzlem  
ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l

### Składowanie / Transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.

### Fabrycznie lakierowany parkiet gotowy

AQUASEAL® ECOSILVER nie jest przeznaczony do lakierowania parkietów gotowych i korkowych.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące rubryki obowiązują jako część składowa Niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

\* Stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu.