

AQUASEAL® PAFUKI

Opis produktu

AQUASEAL® PAFUKI jest wodnym roztworem do przygotowania masy szpachlowej. AQUASEAL® PAFUKI stosuje się do szpachlowania fug, wypełniania, zagłębień, rys i szczelin w powierzchniach drewnianych wszelkiego typu, np. parkiet, deski itp.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: W2+
Emicode: EC1

Stosowanie

AQUASEAL® PAFUKI mieszać do uzyskania masy nadającej się do szpachlowania. Zaleca się pył drzewny Korn 80 uzyskany maszyną wielotarczową (NP. TRIO LUB QUATTRO). Nie zalecany jest pył drzewny z wzdłużnego szlif maszyną taśmową. Wypełniać masą szczeliny do 2 mm. Masa szpachlowa o zbyt małej ilości pyłu drzewnego będzie się zapadać w czasie procesu schnięcia, natomiast zbyt gęsta masa może po wyschnięciu stracić przyczepność do drewna i częściowo wypaść ze szczeliny w czasie szlifowania.

Przygotowaną masę szpachlową nanosić szybko na całą powierzchnię podłogi bez pozostawiania nadmiaru przy pomocy szpachli BERGERTOOL AQUASEAL® SPACHTEL (stal nierdzewna) Po wyschnięciu należy wykonać ostatnie szlifowanie parkietu drobnym ziarnem. Szlif ten ma dać pewność, że na powierzchni podłogi nie pozostały żadne resztki masy szpachlowej.

Po wyschnięciu powierzchnia może być pokryta każdym rodzajem naszych produktów do wykańczania parkietu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyschnięcie masy w całej objętości!

Wypełniacz do szczelin powinien być mieszany w pojemniku tak, żeby uniknąć powstania przebarwień na drewnie. Zawsze używać pyłu drzewnego z gatunku drewna, jakie będzie szpachlowane.

Szczeliny większe niż 2 mm wypełnić odpowiednimi materiałami jak np. AQUASEAL® PAK-STOP i AquaSeal® FlexFill Color
Pył drzewny jak i szpachlowana powierzchnia powinny być czyste i odtuszczone.

Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności wzgl. powietrza po ok. 30-45 minutach nadaje się do szlifowania. Wypełnienie większych szczelin względnie zagłębień może spowodować wydłużenie się procesu schnięcia. Ostatnie szlifowanie parkietu drobnym papierem wykonać dopiero po całkowitym wyschnięciu wypełniacza.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:

1 warstwa szpachlą:
ok. 50 ml/m² lub ok. 20m²/l

W zależności od rodzaju i wielkości szczelin zużycie może wzrosnąć.

Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 15 miesięcy..

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)