

## Classic ExpressStain COLOR

### Opis produktu

Classic ExpressStain COLOR to szybko schnąca bejca, na bazie wysokiej jakości modyfikowanych żywic olejowych. Produkt jest wolny od przyspieszaczy schnięcia zawierających kobalt i rozpuszczalników zawierających aromaty. Właściwości szybkiego schnięcia są doskonałe, można szybko poddać powierzchnię dalszej obróbce. Classic ExpressStain COLOR jest łatwy do nakładania i doskonały do pracy. Bejca penetrująca działa jak podkład, redukuje efekty sklejanania bocznego i stanowi idealną bazę pod wszystkie lakiery wodne z rodziny AquaSeal®.

Classic ExpressStain COLOR można polakierować za pomocą: AquaSeal® Royalmat, AquaSeal® NaturalWhite, AquaSeal® CeramicStar, AquaSeal® GreenStar, AquaSeal® EcoGold AquaSeal® EcoSilver AquaSeal® SmartHome.

Nakładanie SolvSeal LT Export i Classic HardOil jest możliwe po 16 godz. czasu schnięcia bejcy.

Unikalna kolekcja kolorów zawiera 32 odcienie, również najnowsze trendy. Wszystkie odcienie można mieszać lub łączyć ze sobą w dowolnej proporcji, co daje niezliczone opcje kolorów.

### Certyfikaty/orzeczenia



### Dane techniczne

Czas schnięcia:	2–16 godz. w zależności od koloru Przyspieszone lakierowanie w połączeniu z AquaSeal ExoBloc Turbo po 2-3 godz. (wszystkie kolory)
Okres trwałości:	24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Temperatura zapłonu:	38°C

Kolory: naturalny, azobe, biały dąb, złoty dąb, gałka muszkatołowa, dąb, latte macchiato, biały wiejski, biały naturalny, szary srebrny, rustykalny beżowy, naturalny szary, szary, czarny, heban, pernambuco, czerwień sedońska, brązowy antyczny, brązowy średni, stary dąb, wenge, jakobiński, wczesny amerykański, orzech włoski, espresso brązowy, kawowy brązowy, ciemny orzech włoski, specjalny orzech włoski, laguna, sosna, czerwony pomarańczowy, niebieski gołębi, korowy, prowincjonalny, prawdziwy czarny, ultra biały, głęboka czerwień Sedona

Więcej szczegółów znajduje się w karcie charakterystyki.

### Schnięcie

W temperaturze 20–27°C oraz przy 35–75% wilgotności względnej powietrza i przy dostatecznym wietrzeniu na Classic ExpressStain można nałożyć lakier zgodnie z poniższymi zaleceniami:

2–3 godz.	5–6 godz.	15–16 godz.
Bezbarwny	Country White	Antique Brown
Azobe	Natural White	Medium Brown
White Oak	Silver Grey	Old Oak
Golden Oak	Classic Grey	Wenge
Nutmeg	Ebony	Sedona Red
Oak	Rustic Beige	Jacobean
Latte Macchiato	Nature Grey	Early American
	Pine	Walnut
	Red Orange	Espresso Brown
	Black	Coffee Brown
	Laguna	Dark Walnut
	Pernambuco	Special Walnut
	Dove Blue	True Black
	Grey	Ultra White
	Bark	Deep Sedona Red
	Provincial	

W połączeniu z AquaSeal ExoBloc Turbo nakładanie lakieru można przyspieszyć do 2–3 godz. dla wszystkich kolorów. W tym celu należy zapoznać się z opisem technicznym AquaSeal ExoBloc Turbo.

W przypadku drewna zawierającego substancje spowalniające proces schnięcia, słabej wentylacji, niskiej temperatury podłogi, niekorzystnej wilgotności powietrza oraz zwiększonej grubości warstwy schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed polakierowaniem należy wykonać test np. przy pomocy białego ręcznika lub ścierki, aby upewnić się, że podłoga jest sucha i nie brudzi białego materiału.

### Wskazówki szczególne

- W przypadku korzystania z kilku puszek należy się najpierw upewnić, że każda puszka ma ten sam numer partii, co zapewni jednolitość kolorów!
- Najlepszą praktyką jest wstrząśnięcie i wymieszanie bejcy na początku, a następnie także od czasu do czasu podczas pracy.
- Zasadniczo bejce i lakiery wodne mogą być nakładane również na drewno egzotyczne. Ze względu na dużą liczbę gatunków drewna egzotycznego, zalecamy tworzenie obszarów testowych. W razie dalszych pytań należy skontaktować się z naszym działem technicznym.

## Classic ExpressStain COLOR

- W przypadku stosowania razem Classic Express Stain i Classic Base Oil należy wcześniej skontaktować się z naszymi doradcami technicznymi.

### Instrukcje stosowania

- Należy przeprowadzić szlifowanie i przygotowanie powierzchni do barwienia zgodnie z akceptowanymi normami przemysłowymi. Unikać błędów szlifowania i upewnić się, że wszystkie stare powłoki lub obrabiane materiały zostały całkowicie usunięte. W razie potrzeby do wypełnienia łączeń przed ostatecznym szlifowaniem należy stosować AquaSeal® PafukiPowder Color, AquaSeal® Pafuki lub SolvSeal® Pafuki Super.
- Po zakończeniu ostatecznego szlifowania należy dobrze odkurzyć i przetrzeć podłogę, aby usunąć cały kurz.
- Moczenie powierzchni drewna wodą przed bejcowaniem powoduje intensywniejszy kolor i bardziej jednolity wygląd powierzchni. Należy pozostawić zwilżoną powierzchnię do wyschnięcia, aż będzie wizualnie i dotykowo sucha.
- Po szlifowaniu i przygotowaniu powierzchni środek Classic ExpressStain nakłada się pędzlem, padem, miękkimi ręcznikami lub polerką.
- Odczekać 2–3 minuty, aby umożliwić penetrację
- Usunąć nadmiar, przecierając ręcznie lub przy pomocy polerki chłonnym, nie powodującym rys materiałem.
- Po upływie zalecanego czasu schnięcia (patrz uwagi w punkcie Schnięcie) w ciągu 48 godzin od nałożenia bejcy na Classic ExpressStain nakładany jest lakier AquaSeal® lub SolvSeal.
- Narzędzia należy czyścić środkiem Brilliance Cleaner L91

### Czyszczenie i pielęgnacja

Po nałożeniu lakieru na Classic ExpressStain należy postępować zgodnie z zaleceniami czyszczenia i pielęgnacji dla powierzchni lakierowanej.

### Zabezpieczające środki ostrożności

Namoczone ścierki, podkładki i inne materiały robocze, a także olej/wosk w połączeniu z pyłem z polerowania itp. należy zwilżyć wodą bądź odłożyć w metalowym pojemniku w celu bezpiecznej utylizacji (niebezpieczeństwo samozapłonu). Produkt nie jest samozapalny!

Produktu nie zbliżać do źródła ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartych płomieni ani innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zakładać rękawice zabezpieczające oraz ochronę oczu/twarzy. W razie pożaru: do gaszenia użyć proszku gaśniczego lub piasku. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 100°F (38°C).

Nie używać do opryskiwania ani natryskiwania. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Resztek nie należy wylewać do odpływów kanalizacyjnych, lecz utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, krajowymi.

### Zalecenia producenta

Ten opis techniczny jest oparty na obszernych badaniach i szerokim doświadczeniu, a jego celem jest wsparcie w użytkowaniu. Nie uniknięto informacji restrykcyjnych ani środków ostrożności w celu ograniczenia ryzyka błędu. Opis techniczny nie obejmuje wszystkich zastosowań ani zdarzeń, jakie mogą wystąpić z różnymi gatunkami drewna, sposobem pracy, technikami i wykończeniem. Dlatego nie można zwolnić wykonawcy z obowiązku kontaktowania się z producentem w razie wątpliwości, wykonywania własnych testów na miejscu oraz krytycznej ostrożności w trakcie pracy. Zawartość niniejszego opisu nie jest wiążąca prawnie i nie ustanawia umownej relacji prawnej. Sprzedawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za żadne obrażenia ciała, straty lub uszkodzenia, bezpośrednie bądź następcze, wynikające ze stosowania lub braku możliwości stosowania produktu. Ta informacja może się zmienić bez późniejszego powiadomienia. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Ten produkt Berger-Seidle musi być użytkowany przez wykwalifikowaną osobę do układania parkietów, dla której przeznaczona jest niniejsza instrukcja. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami rzemiosła, a także aktualnymi i stosowanymi normami oraz przepisami kraju, w którym produkt jest użytkowany. Należy przestrzegać specyfikacji z normy DIN 18356 „Parkiety i bruk drewniany” oraz DIN 18365 „Układanie podłóg”, kart charakterystyki i informacji technicznych. Klient musi zostać poinformowany o sposobie czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie niezgodne z zakresem zastosowania firmy Berger Seidle jest uznawane za niewłaściwe. Za niewłaściwe zastosowanie i brak zgodności z instrukcjami w niniejszym podręczniku w znacznym stopniu odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca, w związku z tym wykluczona jest odpowiedzialność i gwarancja producenta. Przed użyciem produktu należy prawidłowo i profesjonalnie sprawdzić ogólne warunki korzystania.

### Odniesienia

Poniższe części naszych stron informacyjnych są integralnym elementem niniejszej karty informacyjnej:

- Ogólne informacje o sposobie używania produktów do impregnacji parkietu
  - Czyszczenie i pielęgnacja podłogi impregnowanej/olejonej
  - Oznakowanie i informacje bezpieczeństwa (karta charakterystyki)
- \* Jeśli treść niniejszego opisu technicznego różni się od innych materiałów drukowanych, np. etykiet, aktualna wersja opisu technicznego na stronie głównej jest zawsze uznawana za obowiązującą. Materiały drukowane są zawsze modyfikowane w przypadku dodruku.