

CLASSIC HARDOIL

Opis produktu

CLASSIC HARDOIL to szybkoschnący, warstwowy, naturalny, modyfikowany twardy olej woskowy do impregnacji parkietów i innych podłóg drewnianych o jednolitym, matowym wyglądzie. W związku z ograniczonym sklejaniem bocznym CLASSIC HARDOIL szczególnie zalecany jest do bruku, przemysłówki, desek i tam, gdzie występuje ogrzewanie podłogowe. Spełnia wymagania normy BGR 181 i DIN 51130 dotyczące antypoślizgowości. Dostępne są świadectwa dla klas R9, R10 i R11.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: Ö60
AbZ-Nr.: Z-157.10-149
DIN 51130/DGVU 108-003 / Odporność na poślizg: R9/R10/R11

Wskazówki szczególne

Nasączone szmaty i pady oraz inne narzędzia przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Olej / wosk w połączeniu z pyłem, szmatami itp. nawilżyć wodą lub przechowywać w zamkniętym pojemniku (odstawić w miejsce zabezpieczone przed ogniem) - istnieje możliwość samozapłonu. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny! Prosimy o zwrócenie uwagi na naszą specjalną Informację Techniczną nr 17!

Można stosować CLASSIC HARDOIL z Reaktivvergütung CLASSIC PLUS jako system dwuskładnikowy.

Jeśli Classic HardOil ma być nakładany w sposób tworzący warstwę, do konserwacji może być użyty tylko Brilliance Everclear.

Po nałożeniu oleju na początku może pojawić się typowy zapach, należy dobrze wietrzyć.

Stosowanie

Wariant 1

Classic HardOil walcowany jest cienko w 2 warstwach wałkiem piankowym lub wałkiem z mikrofibry BergerTool lub malowany pędzlem do powierzchni BergerTool. Szlifowanie pośrednie między warstwami gwarantuje maksymalny efekt wizualny. Szlifowanie międzyoperacyjne jest absolutnie konieczne po ok. 15-18 h, aby zapewnić doskonałą przyczepność. W tym sposobie przetwarzania zalecamy do pielęgnacji podłogi Brilliance Everclear.

Po odczekaniu 2-3 dni i po dostatecznym przeszlifowaniu pośrednim można powierzchnię pomalować odpowiednią farbą wodorozcieńczalną może zostać zużyte w ciągu 2 godzin

Wariant 2

Pełna aplikacja pacą Classic HardOil, na chłonnych powierzchniach kilkukrotnie w warstwach krzyżowych z pacą uniwersalną BergerTool. Po wypełnieniu nadmiar jest usuwany i polerowany za pomocą szlifierki tarczowej i podkładki Berger AbraPrime Pad na zielono. Idealnie byłoby, gdyby prace aplikacyjne i polerskie były wykonywane parami. Nie ma długiego czasu oczekiwania między wypełnieniem a polerowaniem. Jeśli dochodzi do pocenia się

05/2022 - 1 / 2

fug, po ok. 1 godzinie wypolerować ponownie. Po wyschnięciu możliwa jest druga aplikacja, w zależności od nasycenia drewna. Należy oczekiwać znacznego zmniejszenia absorpcji oleju. Przy tym sposobie przetwarzania zalecamy do pielęgnacji podłogi Brilliance AquaOilCare.

Zahamowanie wysychania można zredukować poprzez dodanie powłoki reaktywnej Classic Plus 10:1. Hartowanie, trwałość i odporność na blokowanie ulegają poprawie. Nie należy mieszać więcej materiału niż można przetworzyć w ciągu 2 godzin.

Produkt nadaje się do wykańczania spotykanych na rynku woskowanych parkietów. Ze względu na różnorodność i zmiany na rynku należy zawsze przeprowadzić test.

W przypadku wybrania kombinacji osadów z dopuszczonymi uszczelnkami wodnymi można zawsze stosować Classic HardOil zmieszany z Classic Plus.

Czyste narzędzia z rozcieńczalnikiem Brilliance Cleaner L91 KH Thinner.

W przypadku drewna miękkiego, takiego jak jodła, świerk lub sosna, mogą wystąpić wycieki żywicy, co może prowadzić do opóźnień w suszeniu lub pogorszenia wzroku. Produkt Classic HardOil zawiera rozpuszczalniki, które łatwo rozpuszczają pozostałości wosku z porów i stawów. Może to prowadzić do znacznych opóźnień w wysychaniu, tępych plam i problemów z przyczepnością (aż do całkowitego usunięcia), szczególnie w przypadku starych, woskowanych podłóg. W tych przypadkach pierwsza warstwa powinna być zatem w pełni utwardzona, tzn. wymagany jest 2-dniowy okres pośredniego schnięcia..

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa wałkiem lub pędzlem:
ok. 40-50 ml/m²

1 warstwa szpachlą:
ok. 30-50 ml/m² na dębie

Schnięcie

Przy 23°C/50% wilgotności względnej: po 6-10 h w zależności od metody pracy i warunków klimatycznych możliwe jest ponowne powlekanie. Na renowacjach starych woskowanych/ olejonych podłóg schnięcie może się znacząco przedłużyć. W tym wypadku należy odpowiednio poczekać z drugą warstwą. Nie wcześniej niż po 8-14 dniach obciążać, kłaść dywany czy środki pielęgnacyjne.

Składowanie / Transport

Transportować i składować w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – termin przydatności co najmniej 18 miesięcy.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być

CLASSIC HARDOIL

zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejonych podłóg.
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.