

# Exterior Wood Oil



## Wodny olej do drewna użytkowanego na zewnątrz

Exterior Wood Oil jest stosowany do podstawowego olejowania i pielęgnowania nowego oraz uprzednio olejowanego drewna używanego na zewnątrz, np. tarasów, ramy okienne, mebli ogrodowych, elewacji itp. Specjalny, oparty na wodzie skład oleju zapewnia, że produkt jest rozpuszczalny w wodzie i przyjazny dla środowiska. Olej podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna. Exterior Wood Oil Naturalny zalecany jest do wzmocnienia naturalnego koloru drewna. Jeżeli chcemy odnowić stary taras czy elewację lepszym wyborem będzie olej pigmentowany, który pozwoli odzyskać pierwotny kolor drewna. Całkowita zmiana koloru drewna jest również możliwa poprzez zastosowanie np. oleju szarego, antracytowego lub czarnego.

- Tworzy powierzchnię wyjątkowo odporną na wodę i brud
- Podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna
- Szybkoschnący
- Wszystkie rodzaje posiadają ochronę przed promieniami UV
- Provides an open-pored, breathable surface
- Fast-drying

## Obszar aplikacji

Exterior Wood Oil zalecany jest do gruntownego olejowania i konserwacji wszelkiego drewna na zewnątrz pomieszczeń takich jak: tarasy, drewniane elewacje, meble ogrodowe, pomosty, itp. Może być stosowany do tradycyjnych gatunków drewna; sosna, modrzew jak też egzotycznych: teak, mahoń i ipé. Optymalną trwałość można uzyskać poprzez regularne mycie i odpowiednią pielęgnację, zależnie od konstrukcji, kondycji drewna oraz warunków atmosferycznych. Należy regularnie sprawdzać zabezpieczone powierzchnie. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy je niezwłocznie naprawić.

## Sposób stosowania

### Przygotowanie

Przed olejowaniem nową lub starą powierzchnię przemyć WOCA Exterior Wood Cleaner. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na przynajmniej 24 h, wilgotność drewna nie może być wyższa niż 17%. W celu usunięcia podniesionych włókien, przed olejowaniem powierzchnię przeszlifować papierem ściernym 120. Olejowanie przeprowadzać tylko przy odpowiedniej pogodzie; minimalna temperatura to 13°C. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokich temperatur.

### Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

### Aplikacja

Przed przystąpieniem do olejowania dokładnie wymieszać olej. Nakładać pędzlem równą, cienką warstwę zaczynając od czoła. Mokry olej może mieć białawy odcień ale po kilku minutach - gdy odparuje woda - powierzchnia odzyskuje swój pierwotny wygląd. Nie później niż po 5 minutach zebrać z powierzchni nadmiar oleju czystą bawełnianą szmatką, zwłaszcza ze spoin i rowków. Jeśli powierzchnia wygląda na nienasyconą olejem - powtórzyć czynności. Po wyschnięciu wypolerować powierzchnię wkładką polerską lub polerką jednotarczową, polerowanie zwiększa odporność na ścieranie.

### Uwaga

Drewno iglaste, które nie było obrabiane pod ciśnieniem (z wyjątkiem czerwonego cedru) i modrzew należy zagruntować WOCA Exterior Wood Primer. Uwaga (do mebli): Powierzchnie olejowane Exterior Wood Oil w kolorze czarnym, antracytowym lub orzechowym zaleca się dodatkowo zaolejewać Exterior Wood Oil naturalnym, zmniejsza to ryzyko przebarwień.

### Ilość warstw

1-2

## Czas suszenia

**Lekkie użytkowanie:** 24 godziny w 20°C

**Zalecenia:** Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).

**Całkowite utwardzenie:** 24-48 godziny w 20°C

**Ponowna obróbka:** W razie potrzeby powtórzyć olejowanie.

## Dane techniczne

**LZO:** 50 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/f (WB)): 130 g/l.

**Gęstość:** 1.00-1.10 g/ml.

**Trwałość:** 3 lata

**Temperatura aplikacji:** +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

**Wydajność:** 8-12 m<sup>2</sup>/L

**Kolory:** Naturalny, Teak, Czarny, Modrzew, Bangkirai, Szary, Orzech, Antracyt, Biały; Biały, Szary kamienny, Szary Thunder Grey, Merbau, Orzech laskowy

**Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą ciepłej wody

**Przechowywanie:** +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

**Opakowanie:** 750 ML, 2.5 L

**Stopień antypoślizgowości (DIN 51130):** R10

**Lepkość:** 25-30 Dru. DIN Cup 4

**Rozcieńczanie:** Woda

**Zawartość wilgoci:** The moisture content of the wood must not exceed 17%.

**Zapach:** Słaby

**Zawartość suchej masy:** 20-30%

## Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

### Pielęgnacja

Olejowanie zaleca się powtarzać raz, dwa razy w roku lub zależnie od potrzeb. Przed olejowaniem umyć powierzchnię WOCA Exterior Wood Cleaner, następnie postępować zgodnie z obróbką podstawową.

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*