

Maximus Ecostarter

jednoskładnikowy, podkładowy lakier do podłóg drewnianych



1. Zastosowanie Akrylowy, jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie wody do stosowania na podłogi drewniane. Posiada bardzo dobre właściwości chemiczno-fizyczne takie jak: transparentność, łatwe szlifowanie, wysoka zawartość składników stałych.

2. Dane techniczne	Temperatura pracy	+10 ÷ +25°C
	Nakładanie	wałek mikrofazer 8mm/ pędzel/ sprej
	Zużycie	70-100 g/m ²
	Pyłosuchość	20' ⁽¹⁾
	Suchość dotykowa	30' ⁽¹⁾
	Możliwość matowania	po 12 h ⁽¹⁾
	Lakierowanie bez matowania	1 - 3 h ⁽¹⁾
	Utlenianie drewna	niskie
	Wypełnianie porów	dobrze
	Czyszczenie narzędzi	wodą przed zaschnięciem

⁽¹⁾ przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotności względnej powietrza

3. Sposób pracy Przed użyciem dokładnie wymieszać. ECOSTARTER nakładać na podłogę drewnianą, wcześniej wyfugowaną, wyszlifowaną (papier ścierny o gradacji 120/150) i dokładnie odkurzoną. Zaleca się jedną lub dwie warstwy ECOSTARTER. Po nałożeniu pierwszej warstwy możliwe jest po 2 godzinach nałożenie drugiej warstwy bez matowania lub po 12/24 godzinach po matowanie papierem ściernym o gradacji 280/320 w celu ścięcia włókien drewna.

Jako lakier nawierzchniowy powinien zostać nałożony jeden z lakierów - ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K lub ECOTRAFFIK 2K (patrz opis techniczny).

4. Opakowanie: 5L

5. Składowanie: Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.