

# Maximus EcoTraffik 2K

**Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny o dużej odporności do podłóg drewnianych**



- 1. Zastosowanie** Maximus EcoTraffik 2K jest poliuretanowym, dwuskładnikowym lakierem wodnym o dużej odporności i wytrzymałości. Jest łatwy w aplikacji i dobrze wypełnia pory drewna nawet w przypadku podłóg szrotkowanych. Nadaje drewnianej podłodze ciepły i przyjemny odcień. Lakier ten posiada również doskonałą odporność na ścieranie oraz czarne ślady po podszwach butów i jest zalecany do podłóg o dużym natężeniu ruchu.
- 2. Dane techniczne**
- |                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Proporcje mieszania        | 10/1                                          |
| Temperatura pracy          | +10 ÷ +25° C                                  |
| Nakładanie                 | wałek 8mm/ pędzel                             |
| Zużycie                    | ok. 80-100 g/m <sup>2</sup>                   |
| Pyłosuchość                | 30 min <sup>(1)</sup>                         |
| Suchość dotykowa           | 2 h <sup>(1)</sup>                            |
| Czas otwarty               | 2 h <sup>(1)</sup>                            |
| Lakierowanie bez matowania | 3 - 5 h <sup>(1)</sup>                        |
| Możliwość matowania        | 24 h <sup>(1)</sup>                           |
| Stopień połysku            | SL: 40 gloss, OP: 15 gloss, SUPER OP: 8 gloss |
- <sup>(1)</sup>przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotności względnej powietrza
- 3. Sposób pracy** Podłoga musi być wyfugowana, wyszlifowana, dokładnie odkurzona, bez resztek olejów, wosków i silikonów. Lakier należy przed użyciem dobrze wymieszać. W przypadku odbiegających od normy warunków na budowie (wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza lub duża powierzchnia) zaleca się dodanie 5-10% Diluente DR H2O (patrz opis techniczny). Lakier należy nakładać równomiernie, unikając powstawania nakładek. Drugą warstwę Maximus EcoTraffik 2K można nakładać po 4 godzinach bez matowania lub po 24 godzinach po uprzednim lekkim matowaniu papierem o ziarnistości 220. Bardzo ważne jest nakładanie lakieru wzdłuż słoików drewna. Trzecią warstwę ECOTRAFFIK 2K można nałożyć zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami. Aby osiągnąć lepszy rezultat zaleca się zmatowanie po każdej warstwie. Bardzo dobre rezultaty można uzyskać nakładając na pierwszą warstwę ECOPRIME HS 120 (patrz opis techniczny), matując i nakładając jedną lub dwie warstwy ECOTRAFFIK 2K. W celu intensywniejszego wybarwienia drewna zaleca się stosowanie na pierwszą warstwę ECOCROM (patrz opis techniczny). W przypadku aplikacji Maximus EcoTraffik 2K bezpośrednio na drewno zawierające garbniki zaleca się wykonanie powierzchni testowej. Do pielęgnacji podłogi polakierowanej Maximus EcoTraffik 2K należy stosować produkty z linii VELUREX (patrz opisy techniczne).
- 4. Opakowanie:** 5,5 L (5 + 0,5)
- 5. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.