

Maximus Fondo WR 306

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier gruntujący do podłóg drewnianych



- 1. Zastosowanie** Poliuretanowy dwuskładnikowy lakier gruntujący na podłogi drewniane charakteryzujący się wysoką zdolnością krycia i dużą zawartością składników stałych. Do stosowania na wszystkie gatunki drewna i pod lakiery wodne i rozpuszczalnikowe.
- 2. Dane techniczne**
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Proporcje mieszania | 1/1 |
| Temperatura pracy | +10 ÷ +25° C |
| Nakładanie | wałek mikrofazer 6mm/ pędzel |
| Rozcieńczenie (jeśli konieczne) | Diluyente DMC 50 |
| Zużycie | 100-120 g/m ² |
| Pyłosuchość | 30' ⁽¹⁾ |
| Suchość dotykowa | 2 h ⁽¹⁾ |
| Czas pracy | 1 h 30 min ⁽¹⁾ |
| Możliwość matowania | po 12 h ⁽¹⁾ |
| Utlenianie drewna | znikome |
| Wypełnianie porów | bardzo dobre |
| Czyszczenie narzędzi | DILUENTE DNE (przed zaschnięciem) |
- ⁽¹⁾przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotności względnej powietrza
- 3. Sposób pracy** Przed użyciem dokładnie wymieszać zachowując wskazane proporcje mieszania. Nakładać na podłogę drewnianą, wcześniej wyfugowaną, wyszlifowaną (papier ścierny o gradacji 120/150) i dokładnie odkurzoną. Po wyschnięciu powierzchnia może mieć lekko połyskliwe wykończenie w wyniku wysokiej zdolności krycia Fondo WR 306. Po 12 godzinach matowanie papierem ściernym o gradacji 220. Jako lakier nawierzchniowy można zastosować jeden z lakierów - Durolack MC50, ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K lub ECOTRAFFIK 2K (patrz opis techniczny).
- 4. Opakowanie:** 10 L (5+5)
- 5. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.