

Maximus Lios Bioil Colorato

Naturalny olej barwiący do podłóg drewnianych



- 1. Zastosowanie** Maximus LIOS BIOIL Colorato to barwiący, naturalny olej do zabezpieczania podłóg drewnianych, bardzo trwałe i łatwy w aplikacji. LIOS BIOIL Colorato jest dostępny w 20 różnych kolorach, które można ze sobą mieszać, tworząc szeroką gamę nowych kolorów.
- 2. Dane techniczne**
- | | |
|--------------------------|---|
| Temperatura pracy | +10 ÷ +25° C |
| Nakładanie | polerka, paca gumowa, gąbka, ściereczki |
| Rozcieńczenie | LIOS SOLV (w razie konieczności) |
| Zużycie | ok. 40-60 g/m ² (w zależności od szlifu) |
| Schnięcie powierzchniowe | 24/48 h ⁽¹⁾ |
| Całkowite utwardzenie | 15-30 dni ⁽¹⁾ |
- ⁽¹⁾przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotności względnej powietrza
- 3. Dostępne kolory** * Castagno * Larice * Tortora * Autunno * Oliva * Cilliegio * Noce Old * Vecchio Rovere * Grigio * Fume * Noce Classic * Bianco * Super Bianco * Nero * Wenge * Teak * Titanium Grey * Stone * Vanilla * Havana * (na zapytanie)
- 4. Sposób pracy** Olej dokładnie wymieszaj. Przed nałożeniem podłoga drewniana powinna być wyfugowana i przeszlifowana papierem o ziarnistości 120, następnie należy użyć pada High Pro. Alternatywnie wykończ podłogę papierem o ziarnistości 150. Nałóż produkt równomiernie. Po 15-20 minutach spoleruj powierzchnię za pomocą polerki z białym padem. Po skończeniu powierzchnia musi wyglądać jednolicie i olej nie może się mazać. W przypadku bardzo porowatych i chłonnych gatunków drewna czynność powtórzyć po 12-24 godzinach. W przypadku potrzeby intensywniejszego koloru powtórzyć olejowanie po 24 godzinach jw. i spolerować szmatą podłożoną pod pad. Jeżeli chcemy uzyskać intensywniejsze wybarwienie możemy zwodować całą powierzchnię i pozostawić do pełnego wyschnięcia. Czynność ta spowoduje otworzenie porów drewna i zniweluje rysy. Po 24 godzinach nałóż Lios Balm Fissativo, Maximus Lios Lack, Lios Natural Wax, Lios Hard Wax Bioil, Lios Hard Wax Bioil 3D, Oil Wax Plus lub Lios Hard Wax Bioil 90 (patrz opisy techniczne). Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15 dniach. Wykończenie podłogi olejowanej lakierem EcoStar 2K jest możliwe po całkowitym wyschnięciu po ok. 3 – 4 dniach lub po dodaniu Boostera po 24 godz.
- 5. Ważne wskazówki** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Schnięcie oleju na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć. Przy użyciu oleju z kilku puszek zawartość wlać do większego pojemnika. Wykończenie jasnych kolorów olejem Fissativo lub lakierem Lios Lack spowoduje zmianę odcienia. Pielęgnacja przy pomocy Lios Soft Balm po 15 dniach. Pady i szmaty zmoczyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.
- 6. Opakowanie:** 1 L
- 7. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.