

# Maximus Lios Bioil Natural

Naturalny olej do podłóg drewnianych



- 1. Zastosowanie** Maximus LIOS BIOIL Natural to naturalny olej do zabezpieczania podłóg drewnianych. Jest bardzo trwały, chroni drewno nadając mu efekt uwydatniający naturalny wygląd słoju drewna.
- 2. Dane techniczne**
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Temperatura pracy        | +10 ÷ +25° C  |
| Nakładanie               | polerka z białym padem, wałek, paca gumowa, gąbka, ściereczki             |
| Rozcieńczenie            | LIOS SOLV (w razie konieczności)  |
| Zużycie                  | ok. 40-60 g/m <sup>2</sup> (w zależności od szlifu i chłonności i drewna) |
| Schnięcie powierzchniowe | 12-24 h <sup>(1)</sup>  |
| Całkowite utwardzenie    | 15 dni <sup>(1)</sup>   |
- <sup>(1)</sup>przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotności względnej powietrza
- 3. Sposób pracy**
- Olej dokładnie wymieszaj. Przed nałożeniem podłoga drewniana powinna być wyfugowana i przeszlifowana papierem o ziarnistości 120, następnie należy użyć pada High Pro. Alternatywnie wykończ podłogę papierem o ziarnistości 150. Nałóż produkt równomiernie. Po 15-20 minutach spoleruj powierzchnię za pomocą polerki z białym padem. Po skończeniu powierzchnia musi wyglądać jednolicie i olej nie może się mazać. W przypadku bardzo porowatych i chłonnych gatunków drewna czynność powtórz 12-24 godzinach.
- Po 24 godzinach nałóż Lios Balm Fissativo, Maximus Lios Lack, Lios Natural Wax, Lios Hard Wax Bioil, Lios Hard Wax Bioil 3D, Oil Wax Plus lub Lios Hard Wax Bioil 90 (patrz opisy techniczne).
- Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15 dniach. Wykończenie podłogi olejowanej lakierem EcoStar 2K jest możliwe po całkowitym wyschnięciu po ok. 3 – 4 dniach lub po dodaniu Boostera po 24 godz.
- Zwodowanie powierzchni przed olejowaniem i pozostawienie do pełnego wyschnięcia spowoduje otworzenie porów drewna i zniwelowanie rys.
- 4. Ważne wskazówki**
- Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Schnięcie oleju na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć. Pielęgnacja przy pomocy produktów Maximus Lios. Pady i szmaty zmoczyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.
- 5. Opakowanie:** 1 L
- 6. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.