

Maximus Mata wzmacniająca



1. Zastosowanie:

Włóknina zbrojąca i redukująca naprężenia do parkietu litego i gotowego na podłożach problematycznych, szczególnie na podłożach słabych o zmniejszonej trwałości i rysach o szerokości do 0,5 mm.

2. Dane techniczne:

Gramatura	250 g/m ² ± 10%	160 g/m ² ± 10%
Grubość	1,13 mm ± 15 %	0,8 mm ± 15 %
Wytrzymałość na rozciąganie		
Wzdłużna (DIN EN 29073.3)	≥ 950 N/5 cm ± 10 %	≥ 620 N/5 cm ± 10 %
Poprzeczna(DIN EN 29073.3)	≥ 790 N/5 cm ± 10%	≥ 380 N/5 cm ± 10 %
Wytrzymałość na rozdarcie		
Wzdłużna (DIN EN 29073.4)	≥ 420 N ± 10 %	≥ 230 N ± 10 %
Poprzeczne (DIN EN 29073.4)	≥ 450 N ± 10 %	≥ 270 N ± 10 %
Wydłużenie przy zerwaniu		
Wzdłużne (DIN EN 29073.3)	≥ 35 %	≥ 27 %
Poprzeczne (DIN EN 29073.3)	≥ 37 %	≥ 30 %
Skurcz (przy 200° C)		
Wz dłużny	≤ 1,5%	≤ 1,7%
Poprzeczny	≤ 0,5%	≤ 0,6%

3. Przygotowanie powierzchni:

Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Odkurzyć. Nierówności należy wyrównać masą samopoziomującą zbrojoną włóknem. Nie stosować na tworzywach sztucznych.

4. Sposób pracy:

Włókninę rozkłada się luźno i przycina. Do klejenia maty i parkietu na matę można stosować wszystkie kleje Maximus. Wybór kleju zależy od gatunku drewna i wymiarów.

- Zagruntować odpowiednim gruntem Maximus.
- Po wyschnięciu i zaniku zapachu gruntu rozprowadzić klej na podłożu. Zużycie kleju ok. 1,2 – 1,6 kg/m².
- Matę ułożyć na świeżym kleju bez zakładu. Matę wciskać w klej. Nie pozostawiać powietrza pod matą.
- Po wyschnięciu kleju pod matą, kleić parkiet. Zużycie kleju ok. 1,0 – 1,5 kg/m².

5. Opakowanie:

Rolka, szerokość 1 m, długość 50 m.

6. Ważne wskazówki: Zaleca się stosowanie klejów dwuskładnikowych. Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać czas schnięcia. Mata nie wpływa na schnięcie przed szlifowaniem i wykańczanie parkietu. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Przy stosowaniu z klejami tworzącymi tzw. „skórkę”, układać matę przed jej powstaniem. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.