

Maximus PN

Klej jednoskładnikowy, ekspandujący, poliuretanowy, naprawczy



- 1. Zastosowanie** Maximus PN to klej do mocowania i reparacji elementów drewnianych niedokładnie przyklejonych do podłoża. Klej może być stosowany zarówno przed jak i po szlifowaniu parkietu, a przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, także na podłogę już polakierowaną.
- 2. Dane techniczne**
- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| Temperatura pracy | +5 ÷ +40° C |
| Konsystencja | gęsty płyn koloru brązowego |
| Czas wiązania | ok. 24 h |
- 3. Sposób pracy**
- W drewnianym elemencie, który chcemy przykleić wywiercić otwór, aż do podłoża przy pomocy 3 mm wiertła. Używając strzykawki wpuścić 2-3 krople wody. Po 1-2 minutach ten sam otwór napełnić 0,5-1 ml Maximus PN, przy pomocy strzykawki bez igły, której wylot dokładnie pasuje do wywierconego otworu. Zalecamy wstrzykiwanie nie za dużej ilości Maximusa PN, ponieważ w czasie wiązania, ilość masy wielokrotnie zwiększa się wypełniając puste przestrzenie. Po całkowitym związaniu (ok.24 godz.) element jest trwale przymocowany do podłoża. Przy podłogach polakierowanych zalecamy naklejenie mocnej przezroczystej taśmy na lakier by uchronić go przed ewentualnym zabrudzeniem poliuretanem. Naprawę przeprowadzać wg podanej powyżej metody. Świeży poliuretan można usunąć przy pomocy rozpuszczalnika Maximus S-PU. Po stwardnieniu klej można usunąć z powierzchni tylko mechanicznie
- 4. Ważne wskazówki** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.
- 5. Opakowanie:** 0,5 L
- 6. Składowanie:** Max. 6 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów.
- 7. Bezpieczeństwo pracy:** Maximus PN mocno przywiera do skóry. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie kleju ze skórą lub oczami należy je natychmiast umyć wodą z dużą ilością mydła i dokładnie spłukać wodą. Maximus PN nie jest łatwopalny, należy unikać kontaktu z gorącą powierzchnią i ogniem. Używając kleju pomieszczenia należy dobrze wietrzyć. Chronić przed dziećmi.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.