

Tabela kombinacji stosowania gruntów i lakierów

NAD \ POD																							
	2KPU (gl, hm, m)	NaturalWhite (um)	RoyalMat (um)	GreenStar (gl, hm, m, um)	CeramicStar (hm, m)	Sport (hm, m)	EcoGold (gl, hm, m)	NordicWhite (um)	EcoSilver (hm, m, um)	SmartHome (hm, m, um)	SpachtelGel	FlexPrimer	ExoBloc	BaseOil	100ProOil	Uno (hm)	LT Export Extra (gl, hm, m)	UQP	FK Gelb	Thix Primer	HardOil (um)	BasicPrimer	
2KPU (gl, hm, m)	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NaturalWhite (um)	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RoyalMat (um)	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GreenStar (gl, hm, m, um)	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CeramicStar (hm, m)	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport (hm, m)	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoGold (gl, hm, m)	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NordicWhite (um)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoSilver (hm, m, um)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SmartHome (hm, m, um)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SpachtelGel	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FlexPrimer	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ExoBloc	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BaseOil	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	T ³⁾	-	-	-	-	-	T	T	-	T	-	-	-	T	-	-
100ProOil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-
Uno (hm)	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	T ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	T	-	-	-	-
LT Export Extra (gl, hm, m)	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	M	T	-	-
UQP	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	-	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	-
FK Gelb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	-	T	-	-	-	-
Thix Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	T	M	-	-
HardOil (um)	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	T ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-
BasicPrimer	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	T ²⁾	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	-	T

Uwagi:

- 1) silne i bardzo staranne matowienie międzywarstwowe
- 2) średnie obciążenia, do mieszkań i domów, podkład musi bardzo dobrze wyschnąć
- 3) olej musi całkowicie wyschnąć z dodatkiem Classic Plus
- 4) bardzo dobre matowanie, schnięcie 3 dni, rozpuszczalniki muszą odparować
- 5) do lakierowania podłóg sportowych dopuszczone są wyłącznie certyfikowane systemy

T dozwolona kombinacja
M żele międzywarstwowo
- niedozwolona kombinacja

gl polysk
hm półmat
m mat
um ultramat