

# Maximus SH-Lack

**Dwuskładnikowy chemoutwardzalny lakier do podłóg drewnianych**



- 1. Zastosowanie** Maximus SH Lack jest szybkoschnącym, dwuskładnikowym lakierem chemoutwardzalnym o wysokiej zawartości składników stałych. Ze względu na swoją twardość jest przeznaczony tylko na sztywne, niepracujące podłogi. Nadaje się na wszystkie gatunki drewna, nie jest zalecany na dąb wędzony traktowany amoniakiem.
- 2. Dane techniczne**
- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Proporcje mieszania | dwuskładnikowy                       |
| Temperatura pracy   | +15 ÷ +25° C                         |
| Nakładanie          | wałek                                |
| Zużycie             | ok.100-130 g/m <sup>2</sup>          |
| Schnięcie           | ok. 3-4 h                            |
| Czas otwarty        | ok. 2 h po zmieszaniu z utwardzaczem |
| Stopień połysku     | półmat, połysk                       |
- 3. Sposób pracy** Lakier należy przed użyciem dobrze wymieszać w bańce, przelać do czystego pojemnika, a następnie dokładnie wymieszać z utwardzaczem w stosunku 10:1. Poczekać 10 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Przed lakierowaniem przecedzić przez drobne sitko lakiernicze lub pończochę. Podłoga musi być wyfugowana, wyszlifowana, dokładnie odkurzona, bez resztek olejów, wosków i silikonów. Lakier należy nakładać za pomocą wałka bezpośrednio na drewno lub z lakierem gruntującym. Po 3-5 godz. można kłaść następną warstwę (należy wziąć pod uwagę pracę drewna). Matowanie po 3-4 godzinach siatką 120. Szczególnie matowanie przed ostatnią warstwą poprawia wygląd końcowy. Do mieszania i nakładania nie stosować metalowych narzędzi. Ponieważ kwasy i zasady neutralizują się nawzajem należy pamiętać, żeby lakier nie miał kontaktu ze środowiskiem zasadowym, np. środkami myjącymi lub alkalicznymi bejcami. Neutralizują one część kwasu z utwardzacza w wyniku czego lakier nie jest w stanie wystarczająco schnąć.
- 4. Ważne wskazówki** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. W czasie schnięcia należy zapewnić spokojne wietrzenie, unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów. Ostrożne użytkowanie jest możliwe po 24 godzinach, własności użytkowe osiąga po 7 dniach. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza czy większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 7-10 dni podłogi nie należy intensywnie użytkować, pielęgnować ani przykrywać dywanami itd. Wg DIN 18356 podłogi lakierowane należy regularnie czyścić i pielęgnować. Do intensywnej i bieżącej pielęgnacji podłogi polakierowanej Maximus SH-Lack należy stosować produkty z linii VELUREX (patrz opisy techniczne).
- 4. Opakowanie:** 5,5 L
- 5. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.