

AQUAChoice SPORT B Two

Opis techniczny

Berger-Seidle

AquaChoice Sport B Two

Opis produktu

AquaChoice SPORT B Two jest dwuskładnikowym lakierem na bazie wody opracowanym specjalnie do stosowania na podłogach sportowych. Jego przydatność potwierdzona jest certyfikatem FIBA (mat) i MFMA. Ze względu na swoją doskonałą odporność AquaChoice® Sport B Two można stosować również na innych intensywnie użytkowanych podłogach parkietowych, które mają szczególne wymagania dotyczące antypoślizgowości.

Certyfikaty / zezwolenia



Giscode:	W3/DD+
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
FIBA:	produkt zgodny matt
Norma Ö	produkt zgodny
Dopuszczenie na podłogi sportowe	DIN V 18032-2, DIN EN 14904
Klasa palności:	Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 14342, jeśli drewno ma certyfikat Cfl-s1 i zostało nałożone do 100 g lakieru /m ²
ATFA:	członek
NWFA:	członek
MFMA:	produkt zgodny

Specyfikacja

Skład:	wodne dyspersje, zgodnie z MSDS
Przejrzystość:	białawy, po wyschnięciu transparentny
Zapach:	dyskretny - amina
Struktura:	płynna
Gęstość:	1.04g/cm ³
Opakowanie:	5 L lakier + 0,5L utwardzacz
Stopień połysku*: (mierzone przy 60°)	połysk (>80) półmat (30-40) mat (10-20)
Zużycie:	100-120 ml/m ² lub 8-10m ² /l
Stabilność:	nie mrozić
Rozpływalność:	znakomita
Odgazowanie:	znakomite
Czas schnięcia:	2 godz.
Czas pracy:	2 godz.
Utwardzenie:	72 godz., zależnie od warunków klimatycznych
Odporność chemiczna:	doskonała
Składowanie:	15 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
Punkt zapalny:	nie dotyczy

Dalsze szczegóły znajdują się w karcie charakterystyki.

Stosowanie

Tylko do użytku profesjonalnego.

Tuż przed użyciem AquaChoice Sport B Two należy połączyć z utwardzaczem AquaChoice Härter w proporcji 10:1 w BergerTool MixBottle lub BergerTool MixBox. Po dodaniu utwardzacza natychmiast dokładnie wymieszać.

Mieszanka ma okres przydatności wynoszący 2 godziny. Mimo że mieszanka pozostaje płynna przez około 1 dzień, nie należy jej używać po upływie 2 godzin ze względu na zmniejszającą się odporność wyschniętego filmu. Mieszaj tylko taką ilość materiału, jaka jest Ci potrzebna. Mieszanina uwalnia CO₂ – aby uniknąć pękania pojemnika, nie należy go zamykać hermetycznie.

W przeciwieństwie do tradycyjnych lakierów rozpuszczalnikowych, lakiery AquaChoice należy nakładać grubymi warstwami.

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia drewna, zalecamy nakładanie tylko jednej warstwy lakieru na bazie wody dziennie, tak aby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie wchłoniętej wody.

Lakier po nałożeniu można ostrożnie przeszlifować zazwyczaj po 3-4 godzinach w temperaturze 20°C i przy wilgotności powietrza 50%. Niewystarczająca wentylacja, niskie temperatury, zmienna wilgotność powietrza i grubsze warstwy lakieru znacznie opóźniają schnięcie. Przez pierwsze 72 godziny nie obciążać, nie przykrywać dywanami i nie stosować żadnych środków pielęgnacyjnych.

Dokładne matowanie jest niezbędne dla zapewnienia dobrej przyczepności. W odpowiednim czasie zmieniaj siatki szlifierskie na nowe.

Standardowy schemat pracy podczas renowacji

Po końcowym przeszlifowaniu papierem ściernym o gradacji 100/120 powierzchnia, która ma być poddana obróbce, musi być całkowicie czysta i sucha. Dokładnie usuń cały pył powstały podczas szlifowania.

- nałóż warstwę gruntu AquaChoice SealUp
- nałóż warstwę lakieru AquaChoice Sport B Two
- dokładnie zmatuj ziarnem 180
- dokładnie odkurz
- opcjonalnie nałóż farbę do linii AquaChoice Sport B COLOR LinePaint
- dokładnie zmatuj AquaChoice Sport B COLOR LinePaint
- dokładnie odkurz
- nałóż 1-2 warstwy lakieru AquaChoice Sport B Two

Opcjonalnie można zastosować grunty AquaSeal ExoBloc oraz Flex Primer.

AQUAChoice SPORT B

Opis techniczny



Standardowy schemat pracy przy Screen & Recoat (ponowne polakierowanie powierzchni)

- dokładnie wyczyść podłogę za pomocą Brilliance L94
- dokładnie zmatuj ziarnem 180
- nałóż 1-2 warstwy AquaChoice Sport B Two

Instrukcje dotyczące pracy poszczególnymi produktami można znaleźć w odpowiednich opisach technicznych.

Inne schematy pracy należy omówić z naszymi technikami.

Czyszczenie i pielęgnacja

Regularne czyszczenie i pielęgnacja przy użyciu odpowiednich środków pielęgnacyjnych jest niezbędna dla długiej żywotności i piękna podłogi. Aby uzyskać najlepsze efekty, do podstawowego czyszczenia i usuwania uporczywych plam stosuj środek Brilliance L94. Zalecamy montaż wycieraczek przy każdym wejściu, aby chronić przed szkodliwym brudem, błotem i żwirem.

Składowanie/ Transport

Okres przydatności do użycia w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wynosi 15 miesięcy pod warunkiem, że materiał jest transportowany i przechowywany w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Po otwarciu pojemnika z częściowo zużytym utwardzaczem należy go szczelnie zamknąć.

Wskazówka dotycząca hal gimnastycznych i podłóg sportowych

Należy pamiętać, że w halach gimnastycznych z podłogą sportową obowiązują specjalne warunki, które należy wziąć pod uwagę. Z tego powodu ważne jest, aby nakładać tylko jedną warstwę lakieru wodnego dziennie. Czas schnięcia wynoszący 24 godziny gwarantuje, że drewno odzyska normalną wilgotność, jeśli pomieszczenie będzie odpowiednio wentylowane. Metoda ta gwarantuje, że nie dojdzie do uszkodzenia parkietu na skutek nadmiernego pęcznienia. Ponadto należy przestrzegać szczegółowych informacji zawartych w odpowiednich opisach technicznych poszczególnych produktów.

Środki ostrożności

Nie stosować do rozpryskiwania lub natryskiwania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy dopuścić do przedostania się resztek do systemu kanalizacyjnego, lecz należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opis środków pierwszej pomocy

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.

Numer alarmowy: +48 112

Wskazówki ogólne

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Produkt firmy Berger-Seidle może być stosowany wyłącznie przez wykwalifikowanego parkieciarza, do którego skierowana jest niniejsza instrukcja. Działania te muszą być prowadzone zgodnie z zasadami handlu, najnowszym stanem wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami

Stand 11/2024 - Seite 2 von 2

kraju, w którym produkt jest używany. Należy przestrzegać i stosować się do wytycznych normy DIN 18356 „Prace związane z układaniem parkietu i kostki brukowej” oraz normy DIN 18365 „Prace związane z układaniem podłóg”, arkuszy informacyjnych i informacji specjalistycznych TKB, BEB, CTA i BVPF Federalnego Stowarzyszenia Technologii Parkietów i Podłóg. Klient musi zostać poinformowany o instrukcjach dotyczących czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie niezgodne z zakresem zastosowania określonym przez firmę Berger-Seidle uważa się za niewłaściwe. Wszelkie niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji stanowi wyłączną odpowiedzialność wykonawcy, co wyklucza odpowiedzialność producenta oraz zobowiązania gwarancyjne. Przed użyciem produktu należy dokładnie i profesjonalnie sprawdzić ogólne warunki użytkowania.

Odnosniki

Następujące załączniki obowiązują jako część składowa niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

* stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu.

**Jeśli treść opisu technicznego różni się od treści zawartych w innych materiałach drukowanych, np. etykietach, zawsze obowiązuje aktualna wersja opisu technicznego dostępna na stronie internetowej. Materiały drukowane są zawsze aktualizowane przy ponownym druku.